

TECHNICKÝ LIST BETOLUX AKVA *Barva na podlahy, pololesklá*

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná polyuretanová akrylová barva.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Betonové a dřevěné podlahy a schody v obytných, obchodních a skladových prostorách. Betonové podlahy v saunách a vlhkých prostorách. Vhodná pro podlahy vystavené mírnému mechanickému a chemickému namáhání.
- Na nátěry betonových a dřevěných podlah v interiéru. Je také vhodná na údržbové nátěry podlah, které byli předtím natřeny alkydovými nebo epoxidovými barvami nebo laky.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A a C.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorník Feel the color 2020. Může být tónovaná do Tikkurila odstínů.
KONEČNÝ EFEKT	Pololesklý.
OBJEMOVÁ SUŠINA	35%.
HUSTOTA	Přibližně 1,1-1,2 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	5-7 m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ	Suchá proti prachu po 15 minutách. Přetíratelná po přibližně 1 hodině. Povrch je připraven k použití následující den. Konečnou tvrdost a odolnost dosáhne po přibližně 2 týdnech.
ŘEDIDLO	Voda.
APLIKACE	Štětcem nebo válečkem.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte vodou nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí).
ODOLNOST	CHEMICKÁ: Dobře odolává například tukům a white spirit. Neodolává silným rozpouštědlům, jako například ředidlům.
BALENÍ	Báze A a C: 0,9l, 2,7l, 9l.
SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem.
VOC	(Kat. A/i) max. 140 g/l (2010). Betolux Akva obsahuje VOC max. 140 g/l.

TECHNICKÝ LIST BETOLUX AKVA *Barva na podlahy, pololesklá*

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Betonový povrch musí být suchý a aspoň 4 týdny starý, relativní vlhkost betonu musí být méně než 97%. Během natírání a schnutí musí být teplota vzduchu, povrchu a barvy minimálně +10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané podlahy:

Betonové podlahy: Odstraňte cementové mléko bruskou. Odstraňte prach po broušení.

Dřevěné podlahy: Odstraňte veškeré nečistoty, prach, olej a mastnotu.

Předtím natírané podlahy: Omyjte předtím natírané povrchy s čistícím prostředkem Maalipesu zředěným vodou v poměru 1:5, důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte starý, odlupující se nátěr. Důkladně přebruste povrch. Odstraňte prach po broušení.

APLIKACE: Před použitím barvu důkladně promíchejte.

Betonové podlahy: Nové betonové podlahy napenetrujte jednou vrstvou Betolux Akva Pohjuste nebo Betolux Akva, zředěných do 10% vodou. Dokončete nové a předtím natřené betonové podlahy 2–3 vrstvami neředěné Betolux Akva. Použijte válec s krátkým vlasem nebo, na menší plochy, syntetický štětec.

Dřevěné podlahy: Natřete holé dřevěné povrchy 1-2 vrstvami izolačního základního nátěru Multistop. Pro nejlepší výsledky izolace vykonajte ošetření dvakrát. Ukončete 2-3 vrstvami neředěné Betolux Akva. Použijte syntetický štětec.

Upozornění! Barva rychle schne, naplánujte proto svou práci tak, abyste předešli viditelnému překrývání. Postupujte podél desek, ošetřujte několik desek najednou. Veškeré opravy nátěru by se měly vykonat až po zaschnutí povrchu.

ZDRSNĚNÍ: Na snížení kluzkosti natřeného povrchu přidejte jednu 1/3l nádobu protismykového prášku Liukueste na 10 litrů neředěné barvy Betolux Akva. Stačí promíchat ručně. Použijte zdrsňující nátěr na poslední dvě vrchní vrstvy.

Zdrsňující nátěr se může použít na celý povrch podlahy nebo na části označené maskovací páskou. Na schodech můžete například přidat protismykový pás na okraj každého schodu.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ: Natíraný povrch dosáhne svou konečnou pevnost a chemickou odolnost přibližně po 2 týdnech od povrchové úpravy. Vyhněte se umývání a čištění během této doby. Povrchy se čistí pomocí jemného kartáčku, mpu nebo prachovky. Znečištěné povrchy je možné čistit neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Používejte ochranné rukavice. Výstraha! Při stříkání mohou vznikat nebezpečné dýchací kapky. Nevdechujte sprej ani mlhu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT). Může vyvolat alergickou reakci.

TECHNICKÝ LIST
BETOLUX AKVA
Barva na podlahy, pololesklá

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.