

TECHNICKÝ LIST FINNGARD UNI PRIMER

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný akrylový základní nátěr na fasádu – zpevňuje strukturu podkladu, snižuje a vyrovnává savost, sjednocuje barvy, zlepšuje přilnavost fasádní barvy a izoluje vrchní nátěr od vlivů faktorů ze substrátu.



DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Na tradiční vápenocementové a cementové omítky, tenkovrstvé minerální polymerové a akrylové omítky, jakož i na betonové podklady. Může se také použít na obnovu disperzních a minerálních (silikátových) nátěrů.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Zpevňuje podklad a zlepšuje přilnavost fasádní barvy.
- Díky možnosti tónování sjednocuje barvu natíraného povrchu.
- Snižuje spotřebu vrchního nátěru.
- Má širokou škálu aplikací pro různé minerální povrchy.

TECHNICKÉ PARAMETRE

BÁZE BAREV	Báze AP.
BAREVNÝ ROZSAH	Báze AP. Odstíny ze vzorníku Tikkurila Facade 760 a vybrané odstíny ze vzorníků NCS a RAL. Doporučuje se provést zkušební nátěr na ploše 1-2 m ² . Při výběru odstínu pro fasády, zejména pro ty povrchy, které jsou vystaveny intenzivnímu slunečnímu záření, a mohou se proto výrazně zahřát, se doporučuje použití odstínů s vyšší odrazivostí. Doporučuje se použití odstínů, kterých odrazivost je vyšší než 20%. Hodnoty odrazivosti světla jsou uvedeny ve vzorníku Tikkurila Facade 760.
HUSTOTA	Přibližně 1,3 kg/l, podle normy EN ISO 2811-1:2012P.
TEORETICKÁ VYDATNOST	6-8 m ² /l na jednu vrstvu, v závislosti na savosti a struktuře podkladu, způsobu nanášení a použitého malířského nástroje. Vyzkoušejte pro určení vydatnosti pro daný substrát. Vykonejte zkušební nátěr za účelem stanovení pokrytí podkladu.
DOBA SCHNUTÍ	Při teplotě +23°C ± 2°C a relativní vlhkosti vzduchu 50±5% je povrch suchý do 5 hodin. Čas schnutí a přetírání závisí na tloušťce filmu, teplotě a relativní vlhkosti během natírání.
APLIKACE	Štětcem, válečkem, stříkáním.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí před čištěním důkladně utřete, aby se odstranil přebytečný produkt. Ihned po práci nářadí očistěte vodou.
BALENÍ	2,7l, 9l.

TECHNICKÝ LIST FINNGARD UNI PRIMER

SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem. Skladování a přeprava v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Po otevření obal opět pevně uzavřete. Převážní a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 ° C do + 25 ° C.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/h 30 g/l (2010)]	Produkt obsahuje méně než 30 g/l VOC.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Pracujte při teplotě vzduchu a povrchu v rozmezí od +5°C do +25°C. Vyvarujte se přímému slunečnímu záření, relativní vlhkosti vyšší než 80%, dešti a mrazu. Natřený povrch chraňte před deštěm minimálně 48 hodin od ukončení natírání za optimálních podmínek z hlediska teploty a vlhkosti (+20°C a relativní vlhkost nižší než 55%). V případě zvýšené vlhkosti a nižší teploty se čas, během kterého je třeba chránit nátěr, může prodloužit.

PŘÍPRAVA POVRCHU: Povrch musí být hladký, suchý a čistý. Vlhkost natíraného povrchu by neměla překročit 4%. Výrobek je připraven na komerční použití a před aplikací si vyžaduje pouze důkladné promíchání. Naneste jednu vrstvu Finngard Uni Primer. Abyste předešli rozmazání a nerovnoměrnému zabarvení, nátěr nanášejte nepřetržitě. Technologické přestávky si naplánujte na okrajích stěn. Připravte si dostatečné množství nátěru z jedné výrobní šarže. Nátěr z různých výrobních šarží spolu před použitím důkladně promíchejte. Neaplikujte na vápenné omítky. Fasádní barva by se měla aplikovat nejdříve 16 hodin od nanesení základního nátěru, ale nejpozději po 48 hodinách.

APLIKACE: základní nátěr + fasádní nátěr značky Tikkurila. Neaplikujte na vodorovné povrchy vystavené přímému kontaktu s povětrnostními vlivy: déšť, sníh. Výrobce neodpovídá za špatnou kvalitu natíraného povrchu v případě, že nebudou dodrženy výše uvedené doporučení. Při práci se doporučuje používat malířské nářadí značky ANZA.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: Ihned po práci nářadí očistěte vodou. Nářadí před čištěním důkladně otřete, aby se odstranil přebytečný produkt.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Prázdné obaly a obaly s tekutým odpadem by měly zlikvidovat v souladu s místními předpisy. Pro více informací kontaktujte místní úřad.

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (BIT), reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolin-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 2-methyl-2H-isothiazol 3-on (MIT). Může vyvolat alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na ochranu produktu během skladování. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ON (BIT), reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolín-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 2-methyl-1,2 benzizotiazol-3 (2H) -on.

TECHNICKÝ LIST FINNGARD UNI PRIMER

Výrobce: Tikkurila Polska S.A. ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Debica, Polsko, Tel. +48 146 805 600, www.tikkurila.pl

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.