

TECHNICKÝ LIST PRESTO F TMEL NA RENOVACI

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný tmel na renovaci stěn připraven k použití.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Plnicí schopnost 4 mm bez vzniku trhlin.
- Minimální smrštění a dobrá přilnavost.
- Doporučuje se na stěny a stropy v suchých interiérových prostorech.
- Vhodné zejména na úplné nebo částečné vyrovnání předtím natřených povrchů. Na plnění otvorů a švů a upevnění těsnících pásek. Vhodné pro sádkartonové desky, dřevovláknité desky, beton a omítané povrchy.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÉ ODSÍNY	Blízko k bílé.
OBJEMOVÁ SUŠINA	61 %
HUSTOTA	1,2 kg/l (ISO 2811)
SMRŠTĚNÍ A PRASKÁNÍ	Minimálně.
VELIKOST ČÁSTIC / ZRNA	Max. 0,15 mm
STAVEBNÍ MATERIÁL	EMISNÁ TŘÍDA M1
BALENÍ	0,2 l, 0,4 l, 3 l, 10 l.
ŘEDIDLO	Voda, obvykle není nutné ředit.
APLIKACE	Aplikujte hladítkem.
DOBA SCHNUTÍ	Po úplném zaschnutí plniva (za normálních podmínek 2 - 24 hodin v závislosti na tloušťce vrstvy, teploty a relativní vlhkosti vzduchu) je možné povrch brousit a natřít.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí očistěte vodou.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech. Špatně uzavřené nebo poloprázdné plechovky nevydrží dlouhé skladování. Chraňte před mrazem

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Ošetřovaný povrch musí být suchý. Minimální teplota prostředí pro použití výrobku je + 10 °C a maximální relativní vlhkost vzduchu 80 %.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Nenatřené povrchy:

Očistěte povrchy odstraněním mastnoty a nečistot. Prach a uvolněný materiál odstraňte čištěním kartáčem.

Předtím natřené povrchy:

TECHNICKÝ LIST PRESTO F TMEL NA RENOVACI

Předtím natřené povrchy umyjte čistícím prostředkem Maalipesu. Před další úpravou nechte povrch vyschnout. Odstraňte tolik nátěru, kolik jen můžete, pomocí škrabky a broušením zmatněte natřený povrch. Odstraňte brusný prach.

POUŽITÍ:

Použijte Presto F tmel na renovaci s hladítkem. Suchý povrch přebruste a odstraňte brusný prach. V případě potřeby naneste další vrstvu tmelu.

UTĚSNĚNÍ SPÁR/TRHLIN:

Tmel naneste na spoj s hladítkem. Těsnicí lištu ihned zatlačte do mokrého tmelu hladítkem. Tmel rozetřete na těsnicí pásku. Vysušený povrch přebruste a odstraňte brusný prach.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Prázdné obaly a vytvrzenou maltu předejte na recyklační místo nebo na skládku odpadu podle místních předpisů.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Noste ochranné rukavice. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT). Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny dle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajišťována naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřeká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.

TECHNICKÝ LIST
PRESTO F
TMEL NA RENOVACI

EN 13963:2005



Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
TIK-1650-5003a
EN 13963:2005

Spojovací materiál sádrokartonových desek-typ 3A.

Pevnost v ohybu:	> 320 N
Uvolňování nebezpečných látek:	NPD
Reakce na oheň:	A2—s1, d0

TECHNICKÝ LIST
PRESTO F
TMEL NA RENOVACI

EN 15824:2009



Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
TIK-1650-5003b
EN 15824:2009

Vnitřní omítky na bázi organického pojiva.

Přilnavost při odtrhové zkoušce:	≥ 0,3 MPa
Uvolňování nebezpečných látek:	NPD
Reakce na oheň:	B-s1, d0