

TECHNICKÝ LIST SUPRABILIT

IMPREGNÁT/ KONCENTRÁT PRO ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A ZESÍLENÍ POVRCHŮ

POPIS VÝROBKU

Tikkurila Suprabilit je speciální disperze určena na penetraci absorpčních povrchů v interiéru před další povrchovou úpravou/natíráním. Posilňuje a snižuje absorpci povrchu a zvyšuje přilnavost dekorativních nátěrů.



VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Stěny a stropy v interiéru, tam, kde se vyžaduje dobrá přilnavost.
- Vhodný na natírání sádkokartonových desek, tmelených povrchů, sádkových omítek, vápenocementových omítek, betonových povrchů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

KONEČNÝ EFEKT	Průhledný.
HUSTOTA	Přibližně 1,01 kg/l.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Až do 18m ² /l v jedné vrstvě. Pokrytí závisí do značné míry od takových faktorů, jako je nasákavost, struktura povrchu, způsob aplikace a barva.
DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Interval mezi nanášením následných vrstev musí být nejméně 4 hodiny.
ŘEDIDLO	Voda.
APLIKACE	Stříkáním, štětcem, válečkem.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Ihned po použití očistěte nářadí vodou. Před čištěním odstraňte z malířských nástrojů co nejvíce barvy. Před umytím byste měli nářadí důkladně otřít, abyste odstranili přebytečnou barvu. Nářadí ihned po ukončení práce očistěte vodou.
BALENÍ	1l, 5l.
SKLADOVÁNÍ	Skladujte a přepravujte v těsně uzavřených nádobách při teplotách od +5°C do +25°C. Výrobek přepravujte a skladujte v nádobách chráněných před povětrnostními vlivy při teplotě +5°C až +25°C.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Všechny povrchy určené na natírání musí být suché, teplota vzduchu nesmí být nižší než +5°C, relativní vlhkost vzduchu musí být pod 80%.

TECHNICKÝ LIST SUPRABILIT

IMPREGNÁT/ KONCENTRÁT PRO ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A ZESÍLENÍ POVRCHŮ

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nové omítky a povrchy mohou být natírány nejdříve po 4 týdnech zrání/schnutí. Povrchy očistěte od prachu a špíny; nerovnosti a poškození vyhladte tmelem. Důkladně odstraňte vápenné nátěry nebo lepidlo. Potom naneste jednu vrstvu impregnace Tikkurila Suprabilit, a pokud je to potřebné, další vrstvu naneste po 4 hodinách.

APLIKACE:

Před natíráním důkladně promíchejte. Ředte vodou v poměru 1:1 a znova důkladně promíchejte. Aplikujte jednu vrstvu impregnace štětcem, válečkem nebo stříkáním. V osobitých případech pro nepevněné povrchy ředte s 20% vody.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Po aplikaci je třeba místnost větrat, dokud nezmizí veškerý zápach barvy, poté je místnost připravená k použití. Noste ochranné rukavice. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3: 1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek ke konzervaci přípravku během skladování. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3: 1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřeká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.