

TECHNICKÝ LIST

TAIKA HELMIÄISLASYYRI (TAIKA PEARL GLAZE)

PRŮHLEDNÁ STŘÍBRNÁ, ZLATÁ GLAZURA

POPIS VÝROBKU

Průhledná, vodou ředitelná speciální tónovatelná glazura s kovovým perleťovým efektem.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Používá se v interiéru na stěnách, kde se vyžaduje povrch se speciálním efektem.
- Aplikujte na akrylátovou barvu na stěny od Tikkurila jako například Harmony Interior Paint. Nátěr je průsvitný, a proto konečný vzhled velmi závisí od základního, podkladového nátěru (jako například Harmony Interior Paint). Doporučení pro výběr vhodných odstínů najdete ve vzorníku Taika. Dobré osvětlení zvýrazňuje dekorativní efekt.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÝ ROZSAH	Vzorník: Taika the real one.
KONEČNÝ EFEKT	Pololesklý.
OBJEMOVÁ SUŠINA	13%.
HUSTOTA	Přibližně 1,1 kg/l v závislosti na odstínu, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	8-12 m ² /l v závislosti na aplikační metodě.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Přetíratelná po přibližně 24 hodinách. Úplně suchá po přibližně 2 dnech. Vlhké, studené podmínky a tlustší vrstva nátěru zpomalí dobu schnutí.
APLIKACE	Na aplikaci použijte tenký sametový váleček. Na vytvoření různých vzorů povrchu použijte například efektní váleček nebo štětec.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Odstraňte přebytek barvy z náradí. Náradí umyjte mýdlem a vodou. Na čištění mírně zatvrdlé barvy se doporučuje Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojů).
ODOLNOST VŮČI	SUCHÉMU SMRŠTĚNÍ: Podle instrukcí v části „Předtím natírané povrchy“. Pokud chcete, můžete povrch s vytvořeným efektem překrýt vodou ředitelnou barvou na stěny. UMÝVÁNÍ: Odolává lehkému tření vlhkým hadříkem. TEPLU: do +85°C, 4211-3.
BALENÍ	0,9l, 2,7l.

TECHNICKÝ LIST
TAIKA HELMIÄISLASYYRI (TAIKA PEARL GLAZE)
PRŮHLEDNÁ STŘÍBRNÁ, ZLATÁ GLAZURA

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotě od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/I 200 g/l (2010)]	Množství VOC je maximálně 200 g/l.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 70% během natírání a schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Odstraňte špínu a prach z nenatíraných povrchů. Povrch v případě potřeby vyrovnejte vhodným tmelem Presto a vyschnutý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení.

Předtím natírané povrchy: Povrch vyčistěte zředěným Maalipesu čistícím prostředkem, důkladně opláchněte vodou a nechte přeschnout. Odstraňte odlupující se nátěr. Broušením zmatněte tvrdé, lesklé povrchy. Odstraňte prach po broušení. Trhliny a díry vyplňte vhodným Presto tmelem a po zaschnutí povrch přebruste.

ZÁKLADNÍ NÁTĚR: Naneste dvě vrstvy akrylátové barvy určené na stěny od Tikkurila, například Harmony/Feelings Interior Paint. Na natírání použijte váleček s krátkým vlasem určeným na hladké povrchy a zaměřte se na co nejtenčí vzor válečku. Natíraný povrch by měl být co nejrovnoměrnější a nejhladší, protože Taika Pearl Glaze nezakryje nedostatky a nerovnosti povrchu (například oblasti vyplněné tmelem), právě naopak, namísto zakrytí nedostatků na ně poukáže. Taika Pearl Glaze je průhledná; barva podkladu bude mít proto zásadní vliv na konečný vzhled natřeného povrchu. Například šedý základní nátěr spolu s Taika Pearl Glaze vytvoří skutečný stříbrný efekt, zlatožlutá interiérová barva se doporučuje použít se zlatou Taika Pearl Glaze. Na druhé straně, výběrem odvážně odlišné barvy je možné vytvořit značně rozmanité efekty. Doporučené základní barvy pod Taika Pearl Glaze najdete ve vzorníku Taika colour card.

APLIKACE:

Natírání velkého souvislého povrchu: Před použitím Taika Pearl Glaze dobře promíchejte. Použijte váleček s krátkým vlasem určeným pro hladké povrchy a aplikujte glazuru ve větším množství přibližně v metrových pásech. Následně použijte váleček na roztírání glazury v dlouhých svislých tazích abyste dosáhli co nejhladší povrch. Zaměřte se na co nejtenčí vzor válečku a pokuste se glazuru nanášet rovnoměrně po celé ploše. Okraje zakryjte ochranní páskou, kterou ihned po natírání odstraňte. Aplikujte 2 vrstvy pro více působivý a bohatší povrch.

Poznámka: Pokud je povrch dobře připraven, práce s výrobkem je jednoduchá také pro začátečníky, avšak při natírání velkých, hladkých, rovnoměrných ploch se vyžadují zručnosti a zkušenosti.

TECHNICKÝ LIST

TAIKA HELMIÄISLASYYRI (TAIKA PEARL GLAZE)

PRŮHLEDNÁ STŘÍBRNÁ, ZLATÁ GLAZURA

EFEKTY: Při vytváření efektů natírejte vždy malou část (přibližně 1 x 1m) najednou. Nejdříve použijte váleček s krátkým vlasem určeným na hladké povrchy a nátěr aplikujte ve větším množství. Ihned po nanesení glazury použijte efektový váleček, štětec nebo houbu pro vytvoření vzorů. Nejdříve si však zkušebně naneste efektový nátěr na kousek kartonu nebo na jiný podklad. Taika Pearl Glaze je vhodná pro aplikaci přes malířské šablony. Pro podrobnější instrukce a více návodů si prostudujte malířské brožury Taika brochure a Effect Painting od Tikkurila.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Taika Pearl Glaze dosáhne svou konečnou odolnost přibližně po 1 měsíci od natírání. Vyhněte se čištění během této doby. Poté můžete povrch čistit neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem a jemnou čistou utěrkou. Ihned po ošetření opláchněte a osušte.

ÚDRŽBOVÉ NATÍRÁNÍ: Postupujte podle návodu v části „Předtím natírané povrchy“. Pokud si to přejete, povrch s efektem můžete překrýt jinou vodou ředitelnou barvou na stěny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádobys jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Oy, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka zodpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.