

TECHNICKÝ LIST TAIKA STARDUST GLAZURA S TŘPYTIVÝM EFEKTEM

POPIS VÝROBKU

Průhledná, plně matná, akrylová glazura s třpytivým efektem.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Stěny v obytných, kancelářských a obchodních prostorách a v podobných suchých prostorách.
- Používá se na vytváření vzorů na stěnách ošetřených interiérovými barvami. Glazura je průhledná, proto podkladová barva stěny (například Harmony) výrazně ovlivní konečný vzhled natíraného povrchu. Dobré osvětlení, boční světla nebo přirozené světlo zdůrazňují výsledný efekt.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÝ ROZSAH	Stříbrná a zlatá glazura.
KONEČNÝ EFEKT	Plný mat.
OBJEMOVÁ SUŠINA	12%.
HUSTOTA	Přibližně 1,0 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	6-10m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ	V případě potřeby přetíratelná po přibližně 24 hodinách. Povrch je úplně suchý a připraven na použití přibližně po 2 dnech.
APLIKACE	Nanášejte válečkem nebo štětcem.
ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ	Odstraňte přebytek barvy z náradí. Náradí umývejte vodou. Na odstranění mírně zatvrdlé barvy z náradí se doporučuje Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojů).
ODOLNOST VŮČI	UMÝVÁNÍ: Odolává lehkému otírání vlhkým hadříkem. MOKRÉMU ČIŠTĚNÍ: Třída I, ISO 11998. TEPLU: +85°C, 4211-3.
BALENÍ	1l, 3l.
SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem.
VOC	VOC (kat. A/l) max. 200 g/l (2010). Taika Stardust obsahuje VOC max. 200 g/l

TECHNICKÝ LIST TAIKA STARDUST GLAZURA S TRPYTIVÝM EFEKTEM

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Natíraný povrch musí být suchý, teplota musí být nejméně +10°C a relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 30-70%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Odstraňte špínu a prach z nenatíraných povrchů. Povrch v případě potřeby vyrovnejte vhodným tmelem Presto nebo Prestonit a vyschnutý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Naneste základní nátěr Varma. Jako vrchní nátěr použijte interiérovou barvu v odstínu podle vlastního výběru, například Harmony, ve 1-2 vrstvách.

Předtím natírané povrchy: Povrch vyčistěte Maalipesu čistícím prostředkem, důkladně opláchněte vodou a nechte přeschnout. Broušením zmatněte tvrdé, lesklé povrchy. Odstraňte prach po broušení. Trhliny a díry vyplňte vhodným Presto tmelem a po zaschnutí povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Jako vrchní nátěr použijte interiérovou barvu v odstínu podle vlastního výběru, například Harmony.

APLIKACE:

Před použitím Taika Stardust důkladně promíchejte. Aplikujte pomocí válečku nebo štětce kris-kros tahy. Dejte si záležet, aby byla Taika Stardust aplikována rovnoměrně po celém povrchu. Není potřebné samostatné lemování, můžete natírat okraje, jako postupujete. Mléčný vzhled, který je charakteristický pro mokré nátěr, zmizí, jakmile povrch uschne. Před aplikací si vyzkoušejte glazuru na tlustém kusu lepenky nebo jiném zkušebním povrchu. Při aplikaci s Taika Stardust můžete použít také šablony. Pokud se používá na tenhle účel, upozorňujeme, že pro aplikaci produktu je nejvhodnější klasický malý váleček nebo štětec. Nedoporučujeme používat pěnové gumové nástroje.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Výrobek dosahuje v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a trvanlivost asi po jednom měsíci od ukončení natírání, proto se s povrchem musí během této doby zacházet opatrně. Pokud je potřebné povrchy očistit brzy po dokončení, čistěte je zlehka suchou nebo navlhčenou utěrkou nebo mopem.

V případě potřeby, nejdříve po 1 měsíci od ošetření povrchu, mohou být povrchy čistěny suchým kartáčem, mopem nebo prachovkou. Znečištěné povrchy je možné vyčistit neutrálním (pH 6-8) čistícím roztokem a vlhkým čistícím nástrojem. Po vyčištění nesmí zůstat povrch vlhký. Dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku týkající se jeho správného ředění a používání.

ÚDRŽBOVÉ NATÍRÁNÍ: Postupujte podle návodu v části „Předtím natírané povrchy“. Pokud si to přejete, povrch s efektem můžete překrýt jinou vodou ředitelnou barvou na stěny.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

TECHNICKÝ LIST
TAIKA STARDUST
GLAZURA S TRŽPYTIVÝM EFEKTEM

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nariadenia (ES) 1272/2008 v platném znění. Noste ochranné rukavice. POZOR! Při stříkání sa mohou vytvářet nebezpečné dýchatelné kvapôčky. Nevdychujte sprej nebo hmlu. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón (BIT) a reakční směs 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Může způsobit alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidny výrobek na konzerváciu výrobku během skladování. Obsahuje: C(M)IT/MIT (3:1).

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel: +420 724 554 416, info: cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.