

TECHNICKÝ LIST VALTTI OPAQUE

Krycí barva pro ochranu a dekoraci dřeva

POPIS VÝROBKU

Polomatný speciální akrylátový nátěr vyztužený alkydy na dřevěné povrchy v exteriéru.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Venkovní obklady, povětrnostní tabule, rámy oken atd. Valtti Opaque lze použít na nové povrchy a povrchy předtím natřené povrchovou úpravou Valtti Opaque nebo poloprůhledné dřevěné povrchy. Vhodný na hladké a řezané dřevěné povrchy a na impregnované dřevo. Také pro průmyslově upravené povrchy dřeva. Není vhodný k ošetření podlah.
- Nabízí dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům, flexibilitu a extrémně trvanlivý povrch bez údržby. Valtti Opaque reguluje vlhkost a nebude praskat, šupinatět nebo nadouvat se.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	VC Báze, VVA Báze.
BAREVNÉ ODSÍNY	Vzorkovníky: Wooden facades 2018, Wooden facades, Facade 760 colour
HUSTOTA	1,1-1,2 kg/l, ISO 2811
STUPEŇ LESKU	Polomatný.
BALENÍ	0,9 l, 2,7 l, 9 l.
VYDATNOST	Hladké dřevo: 8-10 m ² /l na jeden nátěr. Řezivo: 4-8 m ² /l na jeden nátěr. Tloušťka vlhkého filmu je cca 100-250 µm na jeden nátěr, při suchém filmu cca 40-100 µm na jeden nátěr. Skutečná vydatnost závisí na mnoha faktorech včetně drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
DOBA SCHNUTÍ	Běžné zaschlý na dotek do 1 hodiny a přetíratelný po 2 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu mohou způsobit delší dobu schnutí.
APLIKACE	Štětcem nebo stříkáním. Polyesterové a nylonové štětce jsou nejvhodnější pro natírání Valtti Opaque. Při bezvzduchovém stříkání použijte trysku 0,018"- 0,023".
ŘEDIDLO	Voda. Pokud je to nutné ředte až do 10 % s vodou.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí po použití ihned očistěte s vodou. Před čištěním odstraňte z malířských nástrojů co nejvíce barvy.
SKLADOVATELNOST	Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Skladujte a přepravujte v těsně uzavřených nádobách při teplotách od + 5°C do + 25°C.

TECHNICKÝ LIST VALTTI OPAQUE

Krycí barva pro ochranu a dekoraci dřeva

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ:

Všechny povrchy, které se mají natírat, musí být suché, obsah vlhkosti dřeva pod 20%, teplota vzduchu nejméně + 5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80 %.

PŘÍPRAVA: Povrchy musí být čisté, suché a bez mastnoty, nečistot, oleje, vosku, rzi, všeho uvolněného materiálu a povrchové kontaminace. Veškerý uvolněný materiál odstraňte z dřívě natřeného povrchu ocelovým kartáčem. Plesnivé povrchy omyjte roztokem na odstraňování plísní Homeenpoisto podle pokynů. Ošetřete rezavé kovové části, jako jsou hlavičky hřebíků přípravkem Rostex Super Metal Primer. Zajistěte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené povrchy a tmelené povrchy byly důkladně přebroušené. Zajistěte, aby všechny povrchy byly důkladně připraveny před základováním a natíráním. Ujistěte se, že dřevěné obklady, povětrnostní tabule a dřevěné zasklívací izolace atd. jsou přiměřeně upevněny nekorodujícího fixace.

Upozornění: Na uzlech a pryskyřičných plochách přítomných ve dřevě může dojít v důsledku kolísání teploty a vlhkosti k barevné nestálosti, která je viditelná zejména ve světlých odstínech. Pokud jde o přípravu, měla by se věnovat zvláštní pozornost dřevu, jako je dub, teak, cedr, jedle douglas, mahagon a idigbo atd., které obsahují tanin rozpustný v oleji a ve vodě, což může narušit sušení, tvrdnutí nebo přilnavost povrchových vrstev a změnu barvy dokončeného povrchu.

NATÍRÁNÍ ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU: Celkově natřete nové holé dřevo v co nejkratším možném stádiu výstavby a všechna holá místa natřete základním nátěrem Valtti Base nebo Valtti Akvabase priming Oil.

Upozornění: Základní nátěr Valtti Base nebo Valtti Akvabase, by měl být aplikován na všechny vnější dřevo, které nebylo předem ošetřené nebo vakuově impregnované schváleným konzervačním prostředkem. Lehce aplikujte na konce zrn.

NATÍRÁNÍ: Před použitím barvu důkladně promíchejte. Obvykle se Valtti Opaque používá neředěný, pokud je to nutné ředte vodou. Naneste dvě vrstvy štětcem nebo stříkáním na nové povrchy a jednu nebo dvě vrstvy v údržbovým nátěrem v závislosti na barevného rozdílu podkladu a stavu ošetřovaných povrchů. Při ošetřování impregnovaného dřeva světlými barvami naneste dvě nebo tři vrstvy. Rezervujte dostatek barvy smíchané v jedné nádobě na rovnoměrný povrch, abyste zabránili možným barevným rozdílům. Lehce aplikujte na konce zrn.

POKYNY PRO ÚDRŽBU: Po natření je třeba s povrchem zacházet opatrně, protože barva dosáhne svou konečnou tvrdost po 4 týdnech za normálních podmínek. Znečištěné povrchy mohou být očištěny nejdříve 1 měsíc po natírání s přípravkem Tikkurila Huoltipesu (1:10 dílům vody). Skvrny a velmi znečištěné povrchy čistěte roztokem Tikkurila Huoltipesu v poměru (1: 1 díl vody). Po umytí a opláchnutí nechte povrch vyschnout.

ÚDRŽBA: Valtti Opaque může být přetřen pouze s Valtti Opaque. Jedna vrstva je dostatečná za použití stejné barvy. Před nanesením povrchové vrstvy zkontrolujte stav dřeva a funkčnost struktury kulatiny. Více informací na adrese: http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Zabraňte úniku do kanalizace, vodních systémů a půdy. Zlikvidujte tekutý odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Prázdné plechovky recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje: 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). Pozor. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s produktem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování mlhy / spreje. Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice.

TECHNICKÝ LIST VALTTI OPAQUE

Krycí barva pro ochranu a dekoraci dřeva

Obsahuje malé množství senzibilizujících látek: 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ON (BIT), reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolín-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 3-jód2-propinylbutylkarbamát (IPBC). Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na ochranu produktu během skladování. Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolín-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. 220239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na ochranu produktu během skladování. Obsahuje C (M) IT / MIT. Tato barva obsahuje biocidní přípravek na konzervaci suchého filmu. Obsahuje IPBC, OIT



GHS07



GHS09

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel: +420 724 554 416, info: cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším provozním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka zodpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 19.06.2024

Datum revize: 31.01.2025

Strana 3 z 3