

TECHNICKÝ LIST VALTTI PLUS COLOR ODOLNÁ LAZURA NA DŘEVO / TÓNOVATELNÉ

POPIS VÝROBKU

Odolná lazura na dřevo na dřevěné povrchy. Lehce se vstřebává do dřeva, zvýrazňuje dřevěnou strukturu. Silná ochrana proti UV záření a vlhkosti činí dřevěný povrch odolným vůči povětrnostním vlivům. Dostupné v široké škále barev tónováním. 73 % organického uhlíku ve Valtti Plus Color je nahrazeno bio složkami. Z celkového objemu bio složky představují 17 %.



VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vnější stěny a ploty. Dřevěné konstrukce, které jsou neošetřené nebo dříve ošetřené mořením na dřevo.
- Vhodné na vnější srubové povrchy, hladké a řezané dřevěné povrchy, impregnované a tepelně upravené dřevěné povrchy, používá se dle návodu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze ECV OPV Báze.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorkovníky: Valtti Semi - transparent wood finishes..
OBJEMOVÁ SUŠINA	23,5%.
HUSTOTA	Přibližně 1,0 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Řezivo: 4-8m ² /l. Hladké: 8-12m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ	Suchý na dotek po 4-8 hodinách. Přetíratelný po přibližně 24 hodinách. Vyhněte se mechanickému namáhání během prvních dnů, protože povrch ještě nedosáhl konečné tvrdosti.
APLIKACE	Štětcem.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte vodou a mýdlem K odstranění mírně zatvrdlé barvy se doporučuje čistič nářadí Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner.
BALENÍ	Báze ECV: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l. Báze TV: 0,9l, 2,7l, 9l. Hotové odstíny: 0,75l, 2,5l, 4,5l.
SKLADOVÁNÍ	Není ovlivněno chladírenským skladem nebo přepravou. Nádobu opatrně zavřete pro další použití. Otevřený produkt používejte ve stejném období natírání, protože v otevřeném obalu se vlastnosti produktu mění.
VOC	Limitní hodnota VOC v EU (kat. A/e) 130 g/l (2010). Valtti Plus Color obsahuje max. 130 g/l.
Ředění	Voda. Nesmí se ředit

TECHNICKÝ LIST

VALTTI PLUS COLOR

ODOLNÁ LAZURA NA DŘEVO / TÓNOVATELNÉ

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý. To znamená, že obsah vlhkosti ve dřevě musí být nižší než 20%. Teplota vzduchu, povrchu a mořidla musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% během natírání a schnutí. Pracovní vlastnosti jsou nejlepší při klidném, zataženém suchém počasí s teplotou +10 - + 20°C.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané dřevěné povrchy: Nečistoty, prach a uvolněný materiál odstraňte z povrchu drátěným nebo čistícím kartáčem. Znečištěné a plesnivé povrchy omyjte s Tikkurila Homeenpoisto nebo Tikkurila Tehopesu podle pokynů. Základujte povrch v co nejranější možné fázi výstavby se základním olejem Tikkurila. Chraňte rostliny před postřikáním s základním olejem.

Povrchy, které již byly natírány nebo byly ošetřeny ochranným prostředkem nebo mořidlem na dřevo: Použijte škrabku a/nebo drátěný kartáč, abyste z povrchu odstranili veškerý uvolňující se materiál a zvětralé dřevo. Povrch v případě potřeby omyjte s Homeenpoisto nebo Tehopesu. Pokud na dřevěném povrchu zůstane zřetelný, případně lesklý film, odstraňte jej nebo jej alespoň důkladně obruňte.

Základování:

V co nejranějším stádiu výstavby by se měl na veškeré vnější dřevo, které nebylo předem ošetřeno nebo vakuově impregnováno schváleným prostředkem na ochranu dřeva, aplikovat doporučený základní olej Tikkurila. Naneste hojně na koncové hrany.

Aplikace:

Zarezervujte si dostatek tónovaného Valtti Plus Color pro jednotný povrch, smíchaný v jedné nádobě, abyste se vyhnuli možným barevným rozdílům. Valtti Plus Color před použitím a občas během něj důkladně promíchejte. Valtti Plus Color nanášejte rovnoměrně a souvisle po celé délce kulatiny nebo několika desek, abyste se vyhnuli překrývání. Zvláště opatrně zacházejte s koncovými hranami. Nové povrchy ošetřete dvakrát, s tenkými vrstvami na hoblovaných a srubových površích. Pro údržbu povrch ošetřete 1-2 krát. K úpravě nového povrchu vždy používejte tónovaný přípravek. Zkontrolujte stav ošetřovaného povrchu a podle potřeby proveďte udržovací ošetření, když se povrch lazury začne opotřebovávat. Interval údržby je mimo jiné ovlivněn polohou, světovým bodem a povětrnostními podmínkami.

Před konečnou úpravou zkontrolujte stav povrchu výřezu a funkčnost výřezu. Tento výrobek se nedoporučuje používat na dřeviny s vysokým obsahem tříslovin, jako je dub a exotické dřeviny jako merbau, cedr, meranti.

POKYNY PRO ÚDRŽBU: S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože výrobek dosahuje za normálních podmínek konečné tvrdosti a trvanlivosti přibližně za čtyři týdny od aplikace. Pokud je třeba povrch očistit ihned po natírání, použijte měkký kartáček, vlhký hadřík nebo mop.

Po jednom měsíci od natírání se může znečištěný povrch očistit čistícím prostředkem Huoltipesu (smíchejte 1 díl Huoltipesu s 10 díly vody).

Vyčistěte skvrny a velmi znečištěné povrchy silnějším roztokem Huoltipesu a vody (1: 1). Po umytí opláchněte vodou a nechte uschnout.

TECHNICKÝ LIST VALTTI PLUS COLOR ODOLNÁ LAZURA NA DŘEVO / TÓNOVATELNÉ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADU: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje: 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). POZOR. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je potřebná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechnutí mlhy/sprejů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Noste ochranné rukavice. POKUD JE NA KŮŽI: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla. Obsahuje malé množství senzibilizačních látek: 3-jód-2-propinylbutylkarbamát (IPBC).



GHS07



GHS09

Výrobca: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny dle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobků je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce, nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.