

TECHNICKÝ LIST

ARGENTUM Plus 20

VNITŘNÍ POLOMATNÁ NÁTĚROVÁ BARVA S ČINIDLEM INAKTIVAČUJÍCÍM VIRUSY A BAKTERIE

POPIS VÝROBKU

Argentum Plus 20 je vodouředitelný polomatný speciální vrchní nátěr na vnitřní stěny a stropy. Obsahuje stříbrné fosfátové sklo, které chrání natíraný povrch před růstem virů a bakterií*. Argentum Plus 20 odolává silnému opotřebení v náročných podmínkách a lze jej čistit běžně používanými nemocničními čistícími a dezinfekčními prostředky. Formule má velmi nízkou úroveň emisí VOC.



*Argentum Plus 20 byl testován proti bovinnímu koronaviru (S379 Riems) podle ISO 21702:201 a proti bakteriím podle normy ISO 22196 Měření antibakteriální aktivity na plastech a jiných neporézních površích provedené laboratoří Eurofins.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Povrchy stěn a stropů v suchých a mokřích prostorách, ve kterých se očekává, že povrch bude mít vynikající odolnost proti opotřebení a vysokou úroveň hygieny. Například haly, schodiště, nemocniční chodby, pokoje pro pacienty a jiná zařízení, ve kterých jsou povrchy vystaveny velkému namáhání.
- Pro nátěry na beton, omítku, tmel, cihly a jiné běžné stavební desky. Vhodné jak pro první aplikaci, tak pro udržovací natírání.



TECHNICKÝ LIST
ARGENTUM Plus 20
VNITŘNÍ POLOMATNÁ NÁTĚROVÁ BARVA S ČINIDLEM INAKTIVAČUJÍCÍM
VIRUSY A BAKTERIE

TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A .
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorník: Symphony Color System, Pro Grey, Feel the Color 2020, Feel the Color, Color Now 2022, Barva nyní 2023. Světlé odstíny mohou být tónovány v barvách Tikkurila .
KONEČNÝ EFEKT	Polomatný, stupeň 4 z RT klasifikace.
OBJEMOVÁ SUŠINA	40%.
HUSTOTA	Přibližně 1,2 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Přibližně: 8-9 m ² /l. Praktická vydatnost závisí na způsobu aplikace, podmínkách, tvaru a drsnosti ošetřovaného povrchu.
DOBA SCHNUTÍ	Suchý na dotek po přibližně 2 hodinách. Přetíratelný po přibližně 4 hodinách .
APLIKACE	Válečkem, štětcem nebo sprejem. - pro aplikaci airless stříkáním použijte trysku 0,015"- 0,021" -ředění 0 – 5 obj.%. .
ŘEDIDLO	Voda.
ČISTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte vodou. Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí) se doporučuje k odstranění mírně zatvrdlé barvy z nářadí.
ODOLNOST VŮČI	CHEMIKÁLIÁM: Odolné vůči čistícím chemikáliím a rozpouštědlům, jako je lakový benzín. MYTÍ: Velmi dobrá. Odolává mytí čistícími a dezinfekčními prostředky, které se používají v nemocnicích. MOKRÉMU ČISTĚNÍ: SFS-EN 13300 třída I, ISO 11998. TEPLU: +85°C, ISO 4211-2 a ISO 4211-3.
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI	Má vysokou schopnost inaktivovat viry proti bovinnímu koronaviru: Produkt byl testován, aby prokázal vysokou aktivitu inaktivace viru proti bovinnímu koronaviru (S379 Riems) pomocí kvantitativního testu nosiče podle ISO 21702:201. Test provedla laboratoř Eurofins (datum zprávy o testu: 3. února 2022) Stanovení antibakteriální aktivity: Antibakteriální aktivita lakovaného povrchu byla testována podle ISO 22196. Použité bakteriální kmeny byly Staphylococcus aureus ATCC 6538P a Escherichia coli ATCC 8739 po dobu 24 hodin.

TECHNICKÝ LIST
ARGENTUM Plus 20
VNITŘNÍ POLOMATNÁ NÁTĚROVÁ BARVA S ČINIDLEM INAKTIVAČUJÍCÍM
VIRUSY A BAKTERIE

BALENÍ	2,7 l, 9 l, 18 l
PŘEPRAVA A	Chraňte před mrazem. Neskladujte na přímém slunci, ani pod ochrannou plachtou. Tónovaný výrobek, výrobek skladovaný v nesprávně uzavřené nebo poloprázdné plechovce nevydrží dlouhodobé skladování. Nádobu opatrně zavřete pro další použití. Musí být chráněn před mrazem. Skladujte na suchém a chladném místě, chraňte před slunečním zářením. Plechovku opatrně zavřete pro další použití.
VOC	(kat. A/a) 30 g/l (2010) Argentum Plus 20 obsahuje VOC Max. 1 g/l.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Z povrchu odstraňte špínu a prach. Povrch v případě potřeby vyrovnejte vhodným tmelem Presto nebo Prestonit a po zaschnutí přebruste. Odstraňte prach po broušení. Naneste základní nátěr Äss 1 primer nebo Luja Universal Primer.

Dříve natírané povrchy: Dříve natírané povrchy omyjte s čistícím prostředkem Maalipesu podle pokynů k použití, důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte odlupující se nátěr. Přebruste celý povrch. Odstraňte prach po broušení. Díry a trhliny vyplňte vhodným tmelem Presto nebo Prestonit. Vyhlazené povrchy natřete Äss 1 primer nebo Luja Universal Primer.

APLIKACE: Argentum Plus 20 před použitím dobře promíchejte. Naneste 1–2 vrstvy válečkem, štětcem nebo stříkací pistolí.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ: Po natírání se s povrchem musí zacházet opatrně po dobu několika týdnů, protože produkt dosáhne své konečné tvrdosti a trvanlivosti za normálních podmínek přibližně po měsíci. Pokud je třeba povrchy čistit dříve, čistěte je jen lehce pomocí měkkého kartáčku nebo vlhkého hadříku.

Povrchy čistěte neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem a vlhkým hadříkem, houbou nebo kartáčkem. Velmi špinavý povrch očistěte mírně alkalickým (pH 8-10) čistícím prostředkem. Důkladně opláchněte vodou. Dodržujte pokyny výrobce týkající se správného poměru ředění čistícího prostředku.

ÚDRŽBOVÝ NÁTĚR: Ošetřený povrch si zachovává svoji funkčnost při dodržení intervalu údržbového natírání. Povrchy ošetřené s Argentum Plus 20 musí být údržbově ošetřeny stejným výrobkem, aby si zachovaly své vlastnosti. Pokud je povrch ošetřen jinými výrobky, ztratí své speciální vlastnosti.

TECHNICKÝ LIST
ARGENTUM Plus 20
VNITŘNÍ POLOMATNÁ NÁTĚROVÁ BARVA S ČINIDLEM INAKTIVAČUJÍCÍM
VIRUSY A BAKTERIE

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. POZOR! Při stříkání se mohou vytvářet nebezpečné dýchací kapičky. Nevdechujte sprej nebo mlhu. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC č. 247-500-7]. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek ke konzervaci přípravku během skladování. Obsahuje C(M)IT/MIT (3:1). Tato barva obsahuje biocidní přípravek na ochranu suchého filmu. Obsahuje 3-jód-2-propinylbutylkarbamát a stříbrné fosfátové sklo. Riziko senzibilizace pokožky. Noste ochranné rukavice.

Výrobce: Tikkurila Oyj • P.O. Box 53, Heidehofintie 2 • FI-01301 Vantaa Finland • Finland, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny dle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobků je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce, nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřeká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.