

TECHNICKÝ LIST PANSSARIMAALI ALKYDOVÁ BARVA PRO KOVOVÉ POVRCHY/ POLOLESKLÁ

POPIS VÝROBKU

Alkydová barva s aktivním antikoročním pigmentem.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Plechové střechy, okapové systémy, potrubí, ochranné plechy, zábradlí a ocelové konstrukce.
- Vhodná pro venkovní nátěry základovaných, žárově pozinkovaných, hliníkových a ocelových povrchů a povrchů předtím natřených alkydovými barvami.



TECHNICKÉ PARAMETRY

HUSTOTA	1,0–1,3 kg/l závisí na odstínu, ISO 2811
OBJEMOVÁ SUŠINA	cca 55 %
BÁZE BAREV	A a C
BAREVNÉ ODSÍNY	Vzorník: Paints for metal roofs, vzorník Paints for roofs colour card, Facade 760. Může být tónovaný v Tikkurila odstínech.
STUPEŇ LESKU	Pololesklý.
BALENÍ	A Báze: 0,9 l, 2,7 l, 9 l a 18 l. C Báze: 0,9 l, 2,7 l, 9 l a 18 l.
VYDATNOST	8-12 m ² /l
DOBA SCHNUTÍ	Zaschlá na dotek po 3-5 hodinách, další nátěr doporučujeme udělat na další den.
APLIKACE	Štětec nebo sprej. Naneste barvu nejlépe štětcem nebo alternativně válečkem nebo sprejem. Po válcování okamžitě ukončete štětcem. Na stříkání používejte trysku 0,011 "0,015" (nominální úhel obvykle 40 °) a v případě potřeby zřed'te produkt až do 10 % objemu.
ODOLNOST VŮČI	Povětrnosti: Dobrá, také v průmyslovém a mořském ovzduší. Povrch barvy se postupně stane matným v důsledku vlivu počasí. Opotřebení: Dobrá. Chemikáliím: Odolává terpentýnu, White Spirit a metylalkoholu, neodolává např. silným ředidlům. Olejem a tukem: Odolává mazacím olejům a tukům. Teplu: 80 °C, ISO 4211-3
ŘEDIDLO	White Spirit 1050.
SMĚŠOVACÍ POMĚR	Pokud je to nutné, řed'te do 5 % s White Spirit 1050.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí očistěte s White Spirit 1050, nebo s čističem na nářadí Tikkurila Pensselipesu.

TECHNICKÝ LIST
PANSSARIMAALI
ALKYDOVÁ BARVA PRO KOVOVÉ POVRCHY/ POLOLESKLÁ

VOC	(kat. A/i) max. 500 g/l (2010). Panssarimaali obsahuje VOC max. 500 g/l.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Nejsou ovlivněny chladírenským skladem nebo přepravou.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ:

Povrch, který se má natřít, musí být suchý a teplejší než okolní vzduch. Během natírání a sušení musí být teplota vzduchu, povrchu a barvy nejméně + 5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Rychlost sušení je silně ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu, teplotou a rychlostí větru. Upozornění: Teplota povrchu nesmí být vyšší než + 40°C, jinak se rozpouštědla vypaří příliš rychle. Toto může způsobit např. vznik pórů, bubliny a oslabení přilnavosti. Natírání si naplánujte tak, aby měl vytvořený film dost času na uschnutí před padnutím večerní rosy. Rosa degraduje barvu.

PŘÍPRAVA APLIKACE: Nenatřené

povrchy:

Nové pozinkované plechové střechy se nedoporučuje natírat dříve než po první zimě. Nejlepší přilnavost se dosáhne pomocí mechanického nebo chemického ošetření (zdrsnění) pozinkovaného povrchu i pomocí vlivu povětrnostních podmínek. Odstraňte jakoukoli bílou korozi / rez z povrchu broušením nebo drátěným kartáčem (do stupně St2). Odstraňte jakékoliv látky rozpustné ve vodě, špínu, ve vodě rozpustné soli, tuky a oleje z povrchu s Panssaripesu a kartáčem. Opláchněte důkladně vodou a nechte dobře vysušit. Hliníkové plochy musí být před aplikací barvy zdrsněné. Celý povrch natřete s antikorozi základní barvou Rostex Super. Rostex Super může být dokončen s Panssarimaali až po několika hodinách. Dokončení by však mělo být provedeno nejpozději do 4 dnů po aplikaci. V opačném případě musí být základovaný povrch zdrsněný, aby byl zcela matný, opláchnut a vysušený před dokončením Předtím natřené povrchy:

Odstraňte popraskanou barvu a rez pomocí škrabky nebo drátěného kartáče (do stupně St2). Silné odlupování znamená, že stará barva má obecně špatnou přilnavost. V takovém případě důkladně odstraňte starou barvu (např. škrabkou, drátěným kartáčem, tlakem nebo tlakovým pískováním). Umyjte předtím natřené povrchy s čistícím prostředkem na střechy Panssaripesu a kartáčem, pak je důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Plochy, které byly očištěny od rzi nebo nenatřené holé povrchy bez barvy natřete s antikorozi základní barvou Rostex Super.

POUŽITÍ:

Natírání ukončete 1-2 vrstvami nátěru s Panssarimaali v závislosti na pokrytí, jedna vrstva obvykle postačí je-li tloušťka suchého filmu alespoň 40-60 µm. Před použitím Panssarimaali důkladně promíchejte, a pokud je to nutné zředte s White Spirit 1050 od 0-5 %. Naneste nátěr přednostně štětcem nebo alternativně válcem nebo stříkáním. Po aplikaci stříkáním poslední nátěr aplikujte štětcem. Vyhradte si potřebné množství barvy na určitý souvislý povrch a vymíchejte ji v jedné nádobě, abyste tak předešli možným barevným rozdílům. Poznámka! Nepoužívejte odstín vytvořený z báze C spolu s hotovým odstínem od výrobce.

Klouzavost povrchu může být redukována přidáním Liukueste powder prášku (protismykový materiál) do barvy (1/3 l do 10 l). Aplikujte dva nátěry barvy, pokud používáte Liukueste powder tak, že druhý nátěr bude obsahovat protiskluzový materiál.

ÚDRŽBA:

S povrchem zacházejte opatrně. Za normálních okolností nátěr zcela vytvrdne po 4 týdnech. Pokud je třeba čištění, použijte jemný kartáček, mop nebo navlhčený čistící hadřík. Po 1 měsíci očištěte povrch s Huoltipesu s

TECHNICKÝ LIST PANSSARIMAALI ALKYDOVÁ BARVA PRO KOVOVÉ POVRCHY/ POLOLESKLÁ

vodou v poměru 1:10. Velmi špinavé povrchy a skvrny očistěte s Huoltipesu s vodou v poměru 1: 1. Povrch důkladně opláchněte a nechte uschnout.

Údržbový nátěr: Nátěr Panssarimaali může být udržován nátěrem s Panssarimaali, jinými alkydovými nátěry určenými na plechové střechy nebo Panssari Akva.

POCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU:

Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkány, cyklické, <2% aromatických látek. POZOR. Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje etylmetyl ketoxím. Může způsobit alergickou reakci. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s produktem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouřit. Zamezte vdechování mlhy / par / aerosolů. Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.



GHS02



GHS07



GHS09

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.