

TECHNICKÝ LIST ROSTEX SUPER ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV/ Matný

POPIS VÝROBKU

Rychleschnoucí, antikorozní, matný, základní nátěr na kovové povrchy, obsahující speciální pojivo. Neobsahuje olovené ani chromátové pigmenty.



VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Plechové střechy, okapy, odtokové roury, škvárobetonové krytiny, požární únikové schodiště, zábradlí, stožáry, stojany na sušení a jiné kovové konstrukce.
- Rostex Super Metal Primer je vhodný na základování ocelových, pozinkovaných ocelových a protismykových hliníkových povrchů vystavených většímu namáhání, než je obvyklé, kdy přilnavost běžných alkydových základních nátěrů nebude účinná nebo by schnutí trvalo příliš dlouho. Vhodný také na měď, mosaz, nerezavějící ocel, PURAL, POLYESTER, ACRYL a staré ocelové krytiny s PVC povrchovou úpravou. Může být použitý jako základ pro alkydové barvy (např. Miranol, Unica, Panssarimaali) a vodou ředitelné barvy (např. Panssari Akva).



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

DOBA SCHNUTÍ	Tloušťka suchého filmu 50μm	+ 10°C	+ 23°C	+ 35°C
	Suchý proti prachu	1 hod	15 min	10 min
	Přetíratelný alkydovými barvami, min.	5 hod	4 hod	1 hod
	Přetíratelný vodou ředitelnými barvami, min.	2 dny	1 den	1 den
	Přetíratelný, max.	7 dní	4 dny	4 dny
KONEČNÝ EFEKT	Matný.			
BAREVNÝ ROZSAH	Hotové odstíny: světle, červená oxid železitý, černá.			
OBJEMOVÁ SUŠINA	45%.			
HUSTOTA	Přibližně 1,3 kg/l, ISO 2811.			
TEORETICKÁ VYDATNOST	Přibližně 10 m²/l (40μm suchý film).			

TECHNICKÝ LIST ROSTEX SUPER ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV/ Matný

ŘEDIDLO	Ředidlo 1120.
APLIKACE	Štětcem nebo sprejem. Štětec s hrubými štětinami je pro aplikaci nejvhodnější. Bezvzduchové stříkání: tryska 0,011"0,015" nebo 0,280-0,380mm, ředění 0-15%.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nejdříve odstraňte přebytečnou barvu z nářadí. Nářadí čistěte ihned po ukončení natírání s ředidlem 1120 nebo čističem nářadí Pensselipesu.
ODOLNOST	Vůči chemikáliím: Odolný vůči bílému líhu a denaturovanému alkoholu. Není odolný vůči silným rozpouštědlům, jako je ředidlo. Dobrá odolnost vůči olejům a tukům. Vůči otěru: dobrá.
BALENÍ	0,333l, 1l, 3l, 10l.
SKLADOVÁNÍ	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Přepravná a skladovací teplota musí být v rozmezí od +5°C do +25°C. Není ovlivněn přepravou ani skladováním v chladu.
VOC	(Kat. A/i) 500 g/l (2010) Rostex Super obsahuje VOC max. 500 g/l

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý a teplejší jako teplota okolitého vzduchu, teplota nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu méně než 80%. Takové podmínky značně zpomalují čas sušení a prodlouží dobu přetíratelnosti. Teplota povrchu nesmí překročit +40°C, aby se rozpouštědlo příliš rychle neodpařilo, protože to může způsobit pórovitost, bubliny a zeslabení přilnavosti v barvě. Naplánujte si práci tak, abyste ji mohli dokončit do 4 dní. Nižší teploty a/nebo vyšší vlhkost prodlouží doby přetíratelnosti (viz tabulku). Pokud nedokážete aplikovat vrchní vrstvu v stanoveném čase, měli byste základní nátěr lehce zbrousit a před dokončením ho umýt s Panssaripesu.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Veškerou bílou rez/rez odstraňte z povrchu broušením nebo drátěným kartáčem (až do stupně St2). Z povrchu odstraňte všechny ve vodě rozpustné prostředky na potlačení rzi, špínu, ve vodě rozpustné soli, mastnoty a oleje pomocí čistícího prostředku Panssaripesu a kartáče. Důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Hladké hliníkové povrchy zdrsňte.

Nové pozinkované střechy z plechu by měli být natírány nejdříve po první zimě. Nejlepší přilnutí se dosáhne na mechanicky nebo chemicky zdrsněném pozinkovaném povrchu, který byl zmatněn počasím.

Předtím natírané povrchy: Škrabkou nebo kartáčem odstraňte odlupující se barvu a rez (až do stupně St2). Vyhladte okraje mezi očištěnou plochou a natřenou plochou. Umyjte povrch čistícím prostředkem Panssaripesu, důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout.

TECHNICKÝ LIST ROSTEX SUPER ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV/ Matný

APLIKACE: Rostex Super před použitím důkladně promíchejte. Nátěr nanášejte nejlépe štětcem nebo stříkací pistolí. Doporučená tloušťka filmu v jedné vrstvě je 40-60µm.

Vrchn í nátěr: Rostex Super může být přetírán buď vodou ředitelným vrchním nátěrem Panssari Akva, nebo rozpouštědlovým nátěrem Panssarimaali.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Povrch dosáhne v normálních podmínkách konečnou tvrdost a pevnost až po 4 týdnech od natírání, proto se s natíraným povrchem musí zacházet opatrně během prvních týdnů po natírání. Pokud je potřebné povrch očistit dříve než po doporučeném čase, čistěte ho pouze zlehka jemným kartáčem nebo vlhkým hadříkem nebo mopem.

Špinavý povrch může být čistěn nejdříve po 1 měsíci s Talon Huoltopesu (smíchejte 1 díl Talon Huoltopesu s 10 díly vody). Skvrny a velmi silné znečištění čistěte se silnějším roztokem Huoltopesu a vody (1:1). Povrch opláchněte a nechte uschnout.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje: Reakční směs ethylbenzenu a xylenu. POZOR. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje podráždění pokožky. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Při dlouhodobé nebo opakované expozici může způsobit poškození orgánů. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s produktem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah jisker a otevřeného ohně. - Zákaz kouřit. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / oděv. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Obsahuje etylmetylketoxím. Může vyvolat alergickou reakci.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz.

TECHNICKÝ LIST ROSTEX SUPER ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA KOV/ Matný

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.