

TECHNICKÝ LIST TAIKA PAINT (Zlatá /Stříbrná barva)

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná tónovatelná akrylová barva s metalickým perleťovým efektem.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Nábytek, ozdobné stěny, ornamenty a podobně.
- Na nátěry interiérových dřevěných, dřevovláknitých, dřevotřískových desek, kovových povrchů a na sádkartonové, betonové a podobné povrchy stěn. Na první natírání a údržbu nátěrů a na přetírání povrchů, které byli předtím ošetřeny alkydovou nebo kyselinou vytvrzovanou barvou nebo lakem. Dobré osvětlení zvýrazňuje efekt povrchu.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze HM a báze KM.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorník: Taika pearlescent finishes. Zlatá a stříbrná.
KONEČNÝ EFEKT	Pololesklý.
OBJEMOVÁ SUŠINA	35%.
HUSTOTA	Přibližně 1,1 kg/l (netónovaná), ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	6-8 m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ	Suchá na dotek po hodině. Přetíratelná po 6-8 hodinách.
APLIKACE	Štětec (syntetický štětec), váleček, efektový nátěr (různé vzory válečků, štětců, atd.), stříkáním (například konvenční stříkávací pistol, velikost trysky 1,8 mm, ředění přibližně 40%). Upozornění! Při aplikaci stříkáním vždy vykonajte zkušební nástřik.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Odstraňte přebytek barvy z náradí. Náradí omývejte mýdlem a vodou. Na čištění mírně zatvrdlé barvy se doporučuje Tikkurila Pensselipesu (čistič nástrojů).
ODOLNOST VŮČI	CHEMIKÁLIÍM: Odolná vůči čistícím chemikáliím a slabým rozpouštědlům, jako je například white spirit/líh. Veškeré barevné skvrny z kávy, čaje a podobně se musí okamžitě utřít. UMÝVÁNÍ: Odolává více než 5000 mycím cyklům, SFS 3755. TEPLU: do +85°C, 4211-3.

TECHNICKÝ LIST TAIKA PAINT (Zlatá /Stříbrná barva)

BALENÍ	Báze HM: 0,1l, 0,225l, 0,9l, 2,7l. Báze KM: 0,1l, 0,225l, 0,9l, 2,7l.
SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/I 200 g/l (2010)]	Množství VOC je maximálně 200 g/l.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +10°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% během natírání a schnutí. Relativně nižší teploty (cca +15°C) a vysoká vlhkost (50 až 70% relativní vlhkosti vzduchu) prodlouží dobu zpracování otevřené nádoby, zabraňují příliš rychlému vysychání barvy, což usnadňuje aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Důkladně odstraňte špínu a prach z nenatíraných povrchů, abyste zabezpečili co nejlepší přilnavost povrchu.

Dřevěné povrchy: Povrch ošetřete základním nátěrem Helmi. Nové, holé dřevěné povrchy v dobrém stavu mohou být přímo natírány Taika Pearl Paint.

Kovové povrchy: Povrch ošetřete základním antikoročním nátěrem Rostex Super Akva.

Povrchy stěn: V případě potřeby povrch zarovnejte vhodným tmelem Presto a zaschlý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Ošetřete základním nátěrem, například Varma. Naneste 1-2 vrstvy akrylové barvy Tikkurila, například Harmony Interior Paint.

Předtím natírané povrchy: Předtím natírané povrchy umyjte čistícím prostředkem Maalipesu a důkladně opláchněte vodou. Nechte uschnout.

Dřevěné povrchy: Škrabkou odstraňte odlupující se barvu nebo lak. Broušením zmatněte lesklé, tvrdé nebo lakované povrchy. Odstraňte prach po broušení. Díry a trhliny vyplňte tmelem Presto Pikasilote a vyplněné plochy přebruste. Ošetřete základním nátěrem tak jako při nenatíraných površích. Upozornění! Na povrchy ošetřené nitrocelulózovým lakem použijte základní nátěr Otex.

Povrchy stěn: Broušením zmatněte tvrdé a lesklé povrchy. Odstraňte prach po broušení. Díry a trhliny vyplňte tmelem Presto a zaschlý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Ošetřete základním nátěrem podobně jako při nenatíraných površích.

NATÍRÁNÍ: Barvu před použitím důkladně promíchejte až ke dnu.

TECHNICKÝ LIST TAIKA PAINT (Zlatá /Stříbrná barva)

Nábytek a podobně: Naneste dva nátěry Taika Pearl Paint štětcem, válečkem nebo stříkáním. Na velkých plochách se doporučuje nanést barvu nejdříve válečkem a poté zahladit štětcem. Při práci používejte vysoko kvalitní syntetické štětce. Tahy štětců krásně zvýrazňují perleťový efekt.

Povrchy stěn/efekty: Na stěnách Taika Pearl Paint nejlépe vynikne na menších ozdobných plochách, přes které prosvítá podkladová interiérová barva. Naneste Taika Pearl Paint válečkem na malou plochu (cca 1m x 1m) najednou, a pokud si přejete, okamžitě vytvořte efekty například pomocí různých efektních válečků, štětců nebo houbou. Nejdříve vyzkoušejte efekty nátěru na tlustém kusu lepenky nebo na jiném podkladu. Na zakrytí okrajů použijte krycí pásku a pásku ihned po natření odstraňte. Pokud na natírání okrajů používáte štětec, postupujte v malých pásích najednou a okamžitě dokončete válečkem. Tímhle způsobem jsou přechody méně viditelné. Naneste dva nátěry Taika Pearl Paint, jeden nátěr při efektním natírání.

Natírání velkých, hladkých, rovnoměrných ploch s Taika Pearl Paint si vyžaduje zručnosti a zkušenosti, ale kris-kros aplikaci štětcem nebo válečkem na velkých plochách zvládnou také začátečníci.

Taika Pearl Paint je také vhodná na aplikaci přes malířské šablony.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: Ne dříve než po 1 měsíci od natírání: Povrch čistěte neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem a jemným kartáčem, houbou nebo čistícím hadříkem. Velmi znečištěné povrchy čistěte mírně alkalickým (pH 8-10) čistícím prostředkem a například čistícím hadříkem, mopem nebo houbou. Důkladně opláchněte vodou. Produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost po přibližně 1 měsíci od natírání. S povrchem proto během této doby zacházejte opatrně. V případě, že je potřeba povrch čistit dříve, čistěte ho pouze zlehka pomocí jemného kartáčku, vlhkého hadříku nebo mopu.

ÚDRŽBOVÉ NATÍRÁNÍ: Postupujte podle návodu v části „Předtím natírané povrchy“. Pokud si to přejete, povrch s efektem můžete překrýt Helmi Furniture Paint (platí pro nábytek a podobně) nebo vodou ředitelnou barvou na stěny (platí pro povrchy stěn).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) 1272/2008 v platném znění. Používejte ochranné rukavice. Obsahuje adipohydrazid, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3 : 1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek pro uchování produktu během skladování. Obsahuje: C(M)IT/MIT (3:1) a BIT.

TECHNICKÝ LIST TAIKA PAINT (Zlatá /Stříbrná barva)

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko,
Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416,
www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.