

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 20 ODOLNÝ URETANOVÝ ALKYDOVÝ LAK / POLOMATNÝ

POPIS VÝROBKU

Rychle schnoucí, polomatný uretanový alkydový lak. Obsahuje UV ochranný prostředek, který zpomaluje účinek žloutnutí v důsledku působení slunečního záření. Tónovaný produkt poskytuje lepší ochranu před UV zářením než netónovaný produkt.



VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Doporučené použití: Lodě nad čarou ponoru, nábytek a podlahy, které jsou vystaveny lehkému mechanickému a chemickému namáhání.
- Vhodný pro aplikaci na dřevěné povrchy v interiéru a v exteriéru.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze EP.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorníky: Interior wood stains and lacquers, Valtti – Semitransparent wood finishes, Tikkurila Timeless Translucent Může být tónován do Tikkurila průhledných odstínů. Vykonejte zkušební aplikaci na malé ploše, abyste se ujistili o správném výběru odstínu. Pokud je odstín příliš tmavý, přidejte netónovaný lak Unica Super nebo ředidlo White Spirit 1050.
KONEČNÝ EFEKT	Polomat.
OBJEMOVÁ SUŠINA	38%.
HUSTOTA	Přibližně 0,9 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	8-10m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ	Suchý proti prachu po 1 hodině, suchý na dotek po 2 hodinách, suchý na manipulaci po 6 hodinách od lakování. Další vrstvu je možné aplikovat, jakmile je povrch suchý pro manipulaci. Produkt dosáhne konečnou tvrdost a odolnost po přibližně 4 týdnech. Doby schnutí závisí na ventilaci, relativní vlhkosti vzduchu, teplotě a tloušťce naneseného laku.

TECHNICKÝ LIST
UNICA SUPER 20
 ODOLNÝ URETANOVÝ ALKYDOVÝ LAK / POLOMATNÝ

ŘEDIDLO	White Spirit 1050.
APLIKACE	Štětcem nebo stříkáním. Bezvzduchové stříkání: tryska 0,009-0,013" (0,230,33mm).
ČIŠTENÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte s White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí).
ODOLNOST VŮČÍ	CHEMIKÁLIÍM: Odolává benzínu, naftě, white spirit, denaturovanému alkoholu, rostlinným a živočišným tukům, lubrikačním olejům a mastím. Neodolává např. ředidlům. OTĚRU: Velmi dobrá. UMÝVÁNÍ: Vynikající se všemi běžnými čistícími prostředky, SFS 3755.
BALENÍ	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
SKLADOVÁNÍ	Nejsou ovlivněny chladírenským skladem nebo přepravou.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má lakovat, musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 70% během lakování a schnutí. Neaplikujte v silném slunečním záření nebo v chladném a vlhkém počasí. Naplánujte práci tak, aby film vyschnul do večerní rosy.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nové nelakované povrchy: Vyčistěte povrch, odstraňte špínu a prach. Povrchy z tvrdého dřeva před lakováním otřete s White Spirit 1050. Vnější dřevěné povrchy, které jsou vystaveny povětrnostním podmínkám, vždy ošetřete se základním nátěrem Valtti Pohjuste před lakováním.

Předtím lakované povrchy: Předtím lakované povrchy omyjte s čistícím prostředkem Maalipesu, důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte starý/odlupující se lak škrabkou a následně celý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení.

LAKOVÁNÍ: Před použitím lak důkladně promíchejte a příležitostně promíchejte také během aplikace. Lakování první vrstva: na nové povrchy aplikujte plně lesklý Unica Super 90 zředěný do maximálně 20% s White Spirit 1050. Pokud si přejete barevný povrch, natónujte základní lak do stejného odstínu, jako vrchní lak. Ukončete 1-2 rovnoměrnými, tenkými vrstvami neředěného laku.

TECHNICKÝ LIST
UNICA SUPER 20
ODOLNÝ URETANOVÝ ALKYDOVÝ LAK / POLOMATNÝ

Aplikujte 1-2 vrstvy neředěného laku přímo na předtím lakované povrchy. Nanášejte rovnoměrné a tenké vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami povrch jemně přebruste.

ÚDRŽBOVÉ LAKOVÁNÍ: Zkontrolujte stav lakovaného povrchu a podle potřeby vykonajte údržbu, zejména u povrchů nepřetržitě vystaveným povětrnostním vlivům. Interval údržby tónovaného výrobku je delší než interval údržby u bezbarvého produktu. Povrchy lakované pomocí Unica Super mohou být ošetřeny stejným lakem nebo podobným rozpouštědlem ředěným lakem. Viz PŘÍPRAVU.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: V případě potřeby je čištění možné přibližně po 1 měsíci, ne dříve: povrchy se čistí pomocí jemného kartáče, houby, čistícího hadříku s neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem na mytí nádobí. Velmi špinavý povrch očistěte pomocí houby, mopu nebo čistícího hadříku a mírně alkalického (pH 8-10) čistícího prostředku. Důkladně opláchněte vodou.

S natíraným povrchem zacházejte během prvních týdnů po lakování opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po jednom měsíci od natírání. Pokud je potřebné povrch čistit ihned po natírání, čistěte ho pouze lehce, použijte jemný kartáček nebo vlhký hadřík, mop.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Poznámka! Riziko samovznícení použitých čistících hadrů, papírových utěrek atd. Kontaminované materiály mohou způsobit požár o několik hodin později. Před likvidací by se měly namočit do vody a umístit do uzavřené kovové nádoby.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkan, izoalkan, cyklický látky, <2% aromátů. POZOR. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje podráždění pokožky. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je potřebná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah jisker a otevřeného ohně. - ZÁKAZ KOUŘIT. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

GHS02 GHS07



Výrobce: : Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o. Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz.

TECHNICKÝ LIST
UNICA SUPER 20
ODOLNÝ URETANOVÝ ALKYDOVÝ LAK / POLOMATNÝ

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřeká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.