

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 90 ODOLNÝ URETANOVÝ ALKYDOVÝ LAK / PLNĚ LESKLÝ

POPIS VÝROBKU

Rychle schnoucí, plně lesklý uretanový alkydový lak. Obsahuje UV ochranný prostředek, který zpomaluje účinek žloutnutí v důsledku působení slunečního záření. Tónovaný produkt poskytuje lepší ochranu před UV zářením než netónovaný produkt.



VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Doporučené použití: Lodě, nábytek a podlahy, které jsou vystaveny lehkému mechanickému a chemickému namáhání.
- Vhodný pro aplikaci na dřevěné povrchy v interiéru a v exteriéru.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze EP.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorníky: Interior wood stains and lacquers, Valtti – Semitransparent wood finishes, Timless translucent. Může být tónován do Tikkurila průhledných odstínů. Vykonejte zkušební aplikaci na malé ploše, abyste se ujistili o správném výběru odstínu. Pokud je odstín příliš tmavý, přidejte netónovaný lak Unica Super nebo ředidlo White Spirit 1050.
KONEČNÝ EFEKT	Plný lesk.
OBJEMOVÁ SUŠINA	48%.
HUSTOTA	Přibližně 0,9 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	12-14m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ	Suchý proti prachu po 2 hodinách, suchý na manipulaci po 6 hodinách. Další vrstvu je možné aplikovat po přibližně 24 hodinách. Produkt dosáhne konečnou tvrdost a odolnost po přibližně 4 týdnech. Doby schnutí závisí na ventilaci, relativní vlhkosti vzduchu, teplotě a tloušťce naneseného laku.

TECHNICKÝ LIST
UNICA SUPER 90
 ODOLNÝ URETANOVÝ ALKYDOVÝ LAK / PLNĚ LESKLÝ

ŘEDIDLO	White Spirit 1050.
APLIKACE	Štětcem nebo stříkáním. Bezvzduchové stříkání: tryska 0,009-0,013" (0,230,33mm) – ředění 0-10% objemu.
ČIŠTENÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte s White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí).
ODOLNOST VŮČÍ	CHEMIKÁLIÍM: Odolává benzínu, naftě, white spirit, denaturovanému alkoholu, rostlinným a živočišným tukům, lubrikačním olejům a mastím. Neodolává např. ředidlům. UMÝVÁNÍ: Vynikající se všemi běžnými čistícími prostředky, SFS 3755.
BALENÍ	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
SKLADOVÁNÍ	Nejsou ovlivněny chladírenským skladem nebo přepravou. Špatně uzavřené nebo otevřené plechovky nevydrží dlouhodobé skladování.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má lakovat, musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% během lakování a schnutí. Neaplikujte v silném slunečním záření nebo v chladném a vlhkém počasí. Naplánujte práci tak, aby film vyschnul do večerní rosy.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nové nelakované povrchy: Vyčistěte povrch, odstraňte špínu a prach. Povrchy z tvrdého dřeva před lakováním otřete s White Spirit 1050. Vnější dřevěné povrchy, které jsou vystaveny povětrnostním podmínkám, vždy ošetřete se základním nátěrem Valtti Pohjuste před lakováním.

Předtím lakované povrchy: Předtím lakované povrchy omyjte s čistícím prostředkem Maalipesu, důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte starý/odlupující se lak škrabkou a následně celý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení.

LAKOVÁNÍ: Před použitím lak důkladně promíchejte. Lakování první vrstva: na neošetřené povrchy aplikujte Unica Super 90 zředěný do maximálně 20% s White Spirit 1050. Naneste 2-3 tenké a rovnoměrné vrstvy. V případě potřeby zředte vrchní lak 0-20%.

TECHNICKÝ LIST UNICA SUPER 90

ODOLNÝ URETANOVÝ ALKYDOVÝ LAK / PLNĚ LESKLÝ

Aplikujte 1-2 vrstvy neředěného laku na předtím lakované povrchy. Mezi jednotlivými vrstvami povrch jemně přebrouste. Poznámka! První laková vrstva na vnějších površích musí být provedena s plně lesklým lakem Unica Super 90.

Pokud použijete tónovaný produkt, vykonajte nejdřív zkušební nátěr na menší ploše dřevěného povrchu, abyste se ujistili o správnosti zvoleného odstínu. V případě potřeby zředte vrchní vrstvu laku 20%.

ÚDRŽBOVÉ LAKOVÁNÍ: Zkontrolujte stav lakovaného povrchu a podle potřeby vykonajte údržbu. Interval údržby tónovaného výrobku je delší než interval bezbarvého produktu. Povrchy lakované pomocí Unica Super mohou být ošetřeny stejným lakem nebo podobným rozpouštědlem ředěným lakem. Viz PŘÍPRAVU.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: V případě potřeby je čištění možné přibližně po 1 měsíci, ne dříve: povrchy se čistí pomocí jemného kartáče, houby, čistícího hadříku s neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem na mytí nádobí. Velmi špinavý povrch očistěte pomocí houby, mopu nebo čistícího hadříku a mírně alkalického (pH 8-10) čistícího prostředku. Důkladně opláchněte vodou.

S natíraným povrchem zacházejte během prvních týdnů po lakování opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po jednom měsíci od natírání. Pokud je potřebné povrch čistit ihned po natírání, čistěte ho pouze lehce, použijte jemný kartáček nebo vlhký hadřík, mop.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Poznámka! Riziko samovznícení použitých čistících hadrů, papírových utěrek atd. Kontaminované materiály mohou způsobit požár o několik hodin později. Před likvidací by se měly namočit do vody a umístit do uzavřené kovové nádoby.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Obsahuje: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkány, cyklické, <2% aromatických látek. Pozor. Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s produktem. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouřit. Zamezte vdechování mlhy / par / aerosolů. Používejte pouze venku nebo na dobře větraném místě. Obsahuje etylmetyl ketoxím. Může vyvolat alergickou reakci. Noste ochranné rukavice.



GHS02 GHS07

TECHNICKÝ LIST
UNICA SUPER 90
ODOLNÝ URETANOVÝ ALKYDOVÝ LAK / PLNĚ LESKLÝ

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřeká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.