

TECHNICKÝ LIST AKROSTOP TĚSNICÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚŘ

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný akrylátový těsnicí základní nátěr. Zabraňuje znečištění způsobeného nikotinem, sazemí, tekutým inkoustem a vysušenými skvrnami od vody.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vhodný pro vnitřní stěny a stropy.
- Na interiérové natírání podle návodu k použití, na objekty, kde je riziko znečištění.
- Vhodný pro nové i natírané betonové povrchy, omítky, cihly, tmelené povrchy, dřevotřískové desky, sádkokartonové desky, dřevěné, obkladové, kulatinové a dřevovláknité desky.
- Není vhodný na natírání železných nebo ocelových povrchů.
- Nebrání prosakování pryskyřice.
- Nemíchejte výrobek s jinými produkty.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BAREVNÉ ODSŤÍNÝ	Tónovaná bílá.
KONEČNÝ EFEKT	Plně matná. 6/RT-klasifikace.
BALENÍ	1l, 3l a 10 l
SUŠINA	41 % obj.
HUSTOTA	Cca 1,3 kg/l ISO 2811
TEORETICKÁ VYDATNOST	6-8 m ² /l v závislosti od podkladu.
METODY APLIKACE	Štětce, váleček nebo bezvzduchové stříkání: tryska 0,015 " - 0,019" - ředění 0-10 % obj.
DOBA SCHNUTÍ	Proti prachu po 1 hodině Druhý nátěr po 6 hodinách Přetíratelný po 24 hodinách
CHEMICKÁ ODOLNOST	Odolává čistícím prostředkům a slabým rozpouštědlům, jako je např. White Spirit
TEPELNÁ ODOLNOST	85 °C, ISO 4211-3
ODOLNOST VŮČI VLHKOSTI	SFS-EN 13300 třídy II, ISO 11998
ŘEDIDLO	Voda.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí očistěte vodou. K čištění zatvrdlé barvy se doporučuje použít čistič nástrojů Tikkurila Pensselipesu.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotách od + 5 °C do + 25 °C. Chraňte před mrazem. Špatně uzavřené nebo poloprázdné plechovky nevydrží dlouhé skladování.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/g 30 g/l (2010)]	Výrobek obsahuje max. 30 g/l VOC.

TECHNICKÝ LIST AKROSTOP TĚSNICÍ ZÁKLADNÍ NÁTĚŘ

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Během natírání a sušení, teplota vzduchu, povrchu a barvy by měla být vyšší než +10 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Odstraňte prach a nečistoty z povrchů. Umyjte povrch s čistícím prostředkem Maalipesu Cleaning podle návodu. Vyplňte díry a praskliny vhodným Presto nebo Prestonit plnivem a přebruste suchou plochu. Odstraňte prach po broušení.

APLIKACE:

AKROSTOP před použitím dobře promíchejte. Aplikujte 1-2 nátěry štětcem, válečkem nebo stříkáčím pistolí. Nechte nátěr zaschnout před další vrstvou. Ukončete vhodnou vrchní barvou.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

Povrch může být očištěn nejdříve 1 měsíc po natírání. Čištění povrchů s vlhkou houbou nebo hadříkem s neutrálním čistícím prostředkem pH (6-8). Dodržujte pokyny pro ředění od výrobce. Po čištění nemůže zůstat povrch mokrá. Při čištění povrchu je třeba s povrchem zacházet opatrně během několika týdnů. Barva dosáhne konečnou tvrdost a odolnost za normálních podmínek po 1 měsíci. Pokud musí být povrchy čištěny před tímto termínem, povrch čistěte jemně vlhkým hadříkem.

Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu

Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Prázdné, suché plechovky recyklujte nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Zdraví a bezpečnost

Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) 1272/2008 v platném znění. Noste ochranné rukavice. POZOR! Při stříkání se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte sprej nebo mlhu. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na ochranu produktu během skladování. Obsahuje: C(M)IT/MIT (3:1).

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.