

TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ 10 *Tónovatelný matný obkladový lak*

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný tónovatelný akrylový lak pro použití v interiéru.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Obložení stěn a stropů a kulatinové povrchy.
- Pro různé dřevěné, obkladové, kulatinové, betonové a cihlové povrchy v suchých interiérových prostorech. Není vhodný pro ošetření podlah nebo nábytku.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze EP.
KONEČNÝ EFEKT	Matný.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorník Interior wood stains and lacquers. Může být tónován do průhledných odstínů Tikkurila.
OBJEMOVÁ SUŠINA	22%.
HUSTOTA	Přibližně 1,0 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Hladké povrchy 8-12 m²/l.
DOBA SCHNUTÍ	Suchý proti prachu po přibližně 30 minutách. Přetíratelný nebo brouditelný po 2-3 hodinách. Připraven k použití následující den. Lakovaný povrch dosáhne svou konečnou tvrdost po přibližně 1 měsíci.
ŘEDIDLO	Voda.
APLIKACE	Štětcem nebo stříkáním.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nejdříve odstraňte přebytečný lak z náradí. Náradí čistěte ihned po ukončení prací vodou. Čistič náradí Pensselipesu se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlého laku.
BALENÍ	0,9 l, 2,7 l, 9 l.
SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem.
VOC	(Kat. A/e) 130 g/l (2010) Paneel-Ässä obsahuje VOC max. 130 g/l.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který má být ošetřen, musí být suchý, okolní teplota nejméně +10°C a relativní vlhkost vzduchu 30–80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Neošetřené dřevěné povrchy: Očistěte dřevěný povrch od všech nečistot a prachu. Povrch lehce navlhčete vodou, nechte uschnout a broušením odstraňte uvolněná dřevná vlákna. Odstraňte brusný prach.

TECHNICKÝ LIST PANEELI-ÄSSÄ 10 *Tónovatelný matný obkladový lak*

Předtím lakované povrchy: Očistěte předtím lakované povrchy čistícím prostředkem Maalipesu a důkladně je opláchněte vodou. Pokud je lakovaný povrch ve velmi špatném stavu, odstraňte jej úplně pomocí odstraňovače barev nebo broušením. Dále postupujte jako s novým povrchem dřeva.

LAKOVÁNÍ: Lak před použitím a občas během použití důkladně promíchejte až na dno. V případě potřeby zředte vodou. Naneste jednu nebo dvě vrstvy ve směru vláken dřeva. Pokud používáte tónovaný produkt, nejprve produkt vyzkoušejte na samostatném kusu dřeva, abyste se ujistili, že máte správnou barvu. Konečná barva ošetřeného povrchu závisí na druhu, tvrdosti a původní barvě dřeva a počtu nátěrů. Naředte tónovaný lak 20–30 % vodou pro první nátěr. Obvykle lze požadované barvy a úrovně lesku dosáhnout po nanesení dvou vrstev. Povrchy ošetřete vždy bez přerušování a, u velkých panelů, pouze několik panelů najednou, abyste dosáhli jednotné barvy.

POKYNY PRO ÚDRŽBU: V případě potřeby, ne dříve než po přibližně 1 měsíci od lakování: Povrch čistěte jemně vlhkým hadříkem, měkkým kartáčkem nebo houbou a neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem. Povrch nenechávejte mokrý. Silně znečištěné povrchy čistěte s mírně alkalickým (pH 8-10) čistícím prostředkem a například čistícím hadříkem nebo houbou. Povrch důkladně opláchněte.

ÚDRŽBOVÉ LAKOVÁNÍ: Povrchy lakované s Paneeli-Ässä mohou být ošetřeny podobným vodou ředitelným lakem. Viz Přípravu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Produkt není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) 1272/2008 v platném znění. Používejte ochranné rukavice. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3: 1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci. Tento produkt obsahuje biocidní přípravek pro konzervaci produktu během skladování. Obsahuje: C(M)IT/MIT (3:1) a BIT.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.