

TECHNICKÝ LIST PARKETTI-ÄSSÄ 80 Rychle schnoucí podlahový lak

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelný polyuretanově-akrylátový lak pro použití v interiéru.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Parketové a dřevěné podlahy a jiné dřevěné povrchy v interiéru vystavené lehkému mechanickému a chemickému namáhání.
- Na základní, vrchní a údržbové lakování broušených dřevěných povrchů v interiéru. Také vhodný na údržbu předtím natíraných dřevěných podlah. Nejdříve otestujte výrobek na malé ploše, abyste se ujistili o jeho vhodnosti pro daný povrch.



TECHNICKÉ PARAMETRY

KONEČNÝ EFEKT	Lesklý.
BAREVNÝ ROZSAH	Není tónovatelný.
OBJEMOVÁ SUŠINA	30%.
HUSTOTA	Přibližně 1,0 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Při aplikaci štětcem 7-10 m ² /l. Při aplikaci plstovou stěrkou 10-12 m ² /l. Při aplikaci ocelovou stěrkou 20-25 m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ	Doby schnutí jsou uvedeny v jednotlivých pracovních postupech v návodu k použití. Suchý na použití po přibližně 12 hodinách od poslední aplikace. Vyhněte se těžkému namáhání během prvního týdnu. Vyhněte se pokládání věcí, které zabraňují schnutí, jako jsou koberce, během prvního týdnu.
APLIKACE	Aplikujte štětcem nebo stěrkou.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nejdříve odstraňte přebytečný lak z náradí. Náradí čistěte ihned po ukončení prací vodou. Čistič náradí Pensselipesu se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlého laku.
ODOLNOST	Chemická: Odolává utírání s například White Spirit. Neodolává ředidlům. Vůči umývání: Výborná se všemi běžnými čistícími prostředky, SFS 3755.
BALENÍ	1 l, 3 l, 5 l, 10 l.
SKLADOVÁNÍ	Chraňte před mrazem.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Dřevěný povrch musí být suchý a zbavený nečistot, vosku nebo mastnoty. Teplota vzduchu a povrchu by měla být aspoň +15°C a relativní vlhkost vzduchu v rozpětí 30-80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Podlahu přebruste (brusný papír 100 nebo 120) ve směru struktury dřeva, nebo dopadajícího světla z oken. Prach po broušení důkladně odstraňte vysavačem.

ZÁKLADOVÁNÍ:

Penetrace broušených holých dřevěných podlah: Podlahový lak Parketti-Ässä před použitím a občas také během aplikace důkladně promíchejte. Nalijte lak na podlahu a pevně rozetřete nerezovým hladidlem ve směru struktury dřeva. Nechte zaschnout přibližně 1 hodinu a v případě potřeby přebruste (brusný papír 150). Prach po broušení důkladně odstraňte vysavačem. Na podlahu aplikujte ocelovým hladidlem 1-2 vrstvy podlahového laku. Mezi jednotlivými vrstvami nechte povrch zaschnout 30-60 minut.

Průmyslově ošetřené nebo předtím lakované/natřené dřevěné podlahy: Podlahový lak Parketti-Ässä před použitím a občas také během aplikace důkladně promíchejte. Vyčistěte mírně opotřebovanou dřevěnou podlahu od nečistot, vosku a mastnoty. Přebruste povrch ve zlém stavu na holé dřevo a naneste lak, podle pokynů uvedených výše. Povrch zmatněte bruskou (brusný papír 120 nebo 150). Brusný prach důkladně odstraňte vysavačem a utřete vlhkým čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Před lakováním zkontrolujte vhodnost Parketti-Ässä nalakováním malé zkušební plochy. Naneste podlahový lak Parketti-Ässä 2-3 krát pomocí flotex nebo mohérové špachtle.

Nerovné dřevěné podlahy: Podlahový lak Parketti-Ässä před použitím a občas také během aplikace důkladně promíchejte. Nerovné dřevěné podlahy lakujte pomocí štětce. Nejdříve naneste tenkou vrstvu a nechte zaschnout aspoň 1 hodinu. Pokračujte postupně po několika deskách ve směru struktury dřeva. Lak roztírejte rovnoměrně, vyvarujte se nanášení krouživými pohyby. Přebruste povrch a důkladně odstraňte brusný prach. Naneste druhou vrstvu a nechte zaschnout přibližně 3 hodiny před aplikací třetí vrstvy. Třetí vrstva by měla být tlustší.

LAKOVÁNÍ:

První vrstva laku na broušené dřevěné podlahy: Podlahový lak Parketti-Ässä před použitím a občas také během aplikace důkladně promíchejte. Nalijte lak na podlahu a pevně rozetřete nerezovým hladidlem ve směru struktury dřeva. Nechte zaschnout přibližně 1 hodinu a v případě potřeby přebruste (brusný papír 150). Prach po broušení důkladně odstraňte vysavačem. Aplikujte další 1 nebo 2 vrstvy podlahového laku ocelovým hladidlem a mezi jednotlivými vrstvami nechte povrch zaschnout 30-60 minut.

Vrchní vrstva laku pro mořené nebo lakované podlahy: Podlahový lak Parketti-Ässä před použitím a občas také během aplikace důkladně promíchejte. Naneste 2 nebo 3 vrchní vrstvy laku Parketti-Ässä pomocí flotex nebo mohérové špachtle.

Údržbové lakování: Průmyslově lakované nebo předtím lakované/natřené parkety nebo dřevěné podlahy: Podlahový lak Parketti-Ässä před použitím a občas také během aplikace důkladně promíchejte. Vyčistěte průmyslově lakovanou nebo předtím lakovanou/natřenou, mírně opotřebovanou dřevěnou podlahu od nečistot, vosku a mastnoty. Přebrouste povrch ve zlém stavu na holé dřevo a naneste lak, jak je uvedené výše. Povrch zmatněte bruskou (brusný papír 120 nebo 150). Brusný prach důkladně odstraňte vysavačem a utřete vlhkým čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Před lakováním celé podlahy otestujte vhodnost Parketti-Ässä pro vaši starou podlahu nalakováním malé zkušební plochy. Naneste 2-3 vrstvy podlahového laku Parketti-Ässä pomocí flotex nebo mohérové špachtle.

Nerovné dřevěné podlahy: Podlahový lak Parketti-Ässä před použitím a občas také během aplikace důkladně promíchejte. Nerovné dřevěné podlahy lakujte pomocí štětce. Nejdříve naneste tenkou vrstvu a nechte zaschnout aspoň 1 hodinu. Pokračujte postupně po několika deskách ve směru struktury dřeva. Lak roztírejte pomalu a jemně, vyvarujte se nanášení krouživými pohyby. Přebrouste povrch a důkladně odstraňte brusný prach. Naneste druhou vrstvu a nechte zaschnout přibližně 3 hodiny před aplikací třetí vrstvy. Třetí vrstva by měla být tlustší.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

Lakovaný povrch dosáhne svůj konečný vzhled a chemickou odolnost přibližně po týdnu od povrchové úpravy. Vyhněte se čištění podlahy během této doby. Povrch čistěte kartáčem, mopem nebo prachovkou. Znečištěné povrchy je možné čistit neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Zlikvidujte tekutý odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Recyklujte prázdné, suché plechovky nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Noste ochranné rukavice. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -ON (BIT) a reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolin-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)). Může vyvolat alergickou reakci. Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na konzervaci během skladování. Obsahuje: reakční hmota: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolin-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.