

TECHNICKÝ LIST ULTRA CLASSIC VYSOCE KVALITNÍ POLOMATNÁ BARVA NA DŘEVOMY

POPIS VÝROBKU

Exteriérová barva pro nové nebo dříve natírané dřevěné fasády. Vynikající lesk a zachování barvy, silné odpuzování nečistot udrží fasádu dlouho svěží. Speciální technologie odolná vůči dešti a možnost stříkání bez štětce usnadňuje a zrychluje aplikaci.



VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Dřevěné exteriérové stěny, obklady atd.
- K natírání neošetřených povrchů se základním nátěrem nebo povrchů dříve ošetřených vnějšími barvami na dřevo. Také pro dokončovací natírání na místě podle konceptu Tikkurila ProHouse.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A, Báze C
BAREVNÉ ODSŤÍNY	Vzorníky: Wooden FACADES 2018, Facade 760. Může být tónovaný v exteriérových barvách Tikkurila.
OBSAH SUŠINY (%)	48 %.
STUPEŇ LESKU	Polomatný.
VYDATNOST	Řezané plochy dřeva 4-6 m ² / l. Hoblované a předtím natřené dřevěné plochy 7-9 m ² / l.
BALENÍ	A BÁZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BÁZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
HUSTOTA	Přibližně 1,1 kg/l, ISO 2811
METODA APLIKACE	Stříkáním nebo štětcem. Bezvzduchové stříkání-tryska 0,018 "-0,023," t.j. 0,460 až 0,580 mm. - ředení 0-10 % obj.
DOBA SCHNUTÍ	Suchý na dotek po cca. 1- 2 hod. Přetíratelný po 2-4 hod. za normálních podmínek. Při nižších teplotách a během vlhkého počasí je doba schnutí delší.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Čistěte nářadí vodou. Doporučujeme použít Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner na mírně vytvrzenou barvu.
SKLADOVATELNOST	Chraňte před mrazem.
VOC	Limitní hodnota VOC v EU (kat. A/d) 130 g/l (2010). Ultra Classic obsahuje VOC max. 130 g/l.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE:

Povrch, který se má ošetřit, musí být suchý, teplota vzduchu nejméně + 5 °C a relativní vlhkost vzduchu pod 80 % během zpracování a sušení.

TECHNICKÝ LIST ULTRA CLASSIC VYSOCE KVALITNÍ POLOMATNÁ BARVA NA DŘEVOMY

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Nenatřené povrchy:

Očistěte nenatřený holý povrch dřeva od jakýchkoli nečistot, plísní a uvolňujících se částí. Špinavé nebo plesnivé povrchy omyjte roztokem Tikkurila Homeenpoisto Mould Removal podle pokynů. Povrch natřete v nejranější možné fázi výstavby základním olejem Tikkurila. Chraňte všechny kovové části náchylné na rez, například hlavičky hřebíků, základním nátěrem na kov Rostex Super Akva. Odstraňte uvolněnou pryskyřici z uzlů.

Průmyslově natřené a dříve natírané povrchy: Očistěte nenatřený holý povrch dřeva od jakýchkoli nečistot, plísní a uvolňujících se částí. Škrabkou odstraňte tolik ze starého nátěru, kolik je možné a povrch očistěte pomocí drátěného kartáče. Špinavé nebo plesnivé povrchy omyjte roztokem Tikkurila Homeenpoisto Mould Removal podle pokynů. Holé povrchy dřeva ošetřete základním olejem Tikkurila.

NATÍRÁNÍ:

Nenatřené povrchy: Základujte povrch s jedním nátěrem Ultra Primer nebo Těho. Natřete povrch 1-2 krát s Ultra Classic House Paint. Zvlášť opatrně ošetřete koncové části dřeva.

Průmyslově natřené povrchy: Průmyslově natřené povrchy v dobrém stavu ošetřete s Ultra Primer (průmyslově natřené povrchy, které byly vystaveny povětrnostním vlivům počasí více než 10 měsíců, by měly být natřeny s Teho primer), dokončete s 1-2 nátěry Ultra Classic House Paint.

Staré natřené povrchy: Ošetřete povrchy, které byly dříve natřeny, olejovou barvou nebo akrylovou barvou s 1-2 nátěry Ultra Classic House Paint, v závislosti na stavu starého povrchu a rozdílu barvy. V případě potřeby natřete povrch starého olejového nátěru základním nátěrem Teho Primer nebo Ultra Primer a povrch starého akrylového nátěru Ultra Primer. Dokončete barvou Ultra Classic House Paint.

Před použitím důkladně promíchejte barvu a je-li třeba, zředte vodou. Naneste štětcem nebo vysokotlakou stříkací pistolí. Koncové části dřeva ošetřete zvlášť opatrně. Ujistěte se, že máte dostatek namíchané barvy v jedné nádobě na jeden rovnoměrný povrch, abyste předešli barevným rozdílům. Pro dřevo obsahující pryskyřičné a jiné barvicí extrakty, zejména kolem uzlů, které mohou způsobit odbarvení nebo krvácet na natřeném povrchu kvůli změnám teploty a vlhkosti, doporučujeme použít základní nátěr (Teho Primer nebo Ultra Primer), který snižuje riziko prosakování.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

Povrch dosáhne konečné tvrdosti a trvanlivosti po cca. 4 týdnech za normálních podmínek, proto se musí s povrchem během této doby zacházet opatrně.

Pokud se povrchy musí čistit hned po dokončení, jemně je očistěte měkkým kartáčem, vlhkým čistícím hadříkem nebo mopem. Špinavý povrch můžete očistit nejdříve po cca. 1 měsíci od dokončení pomocí Huoltipesu (smíchejte 1 díl Huoltipesu s 10 díly vody). Velmi špinavé povrchy a skvrny lze čistit silnějším roztokem Huoltipesu (1:1). Po umytí opláchněte a nechte vyschnout.

ÚDRŽBA:

Ultra Classic může být přetřen s barvou na domy ze série Ultra, Pika-Teho nebo Vinha.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU:

Zabraňte úniku do kanalizace, vodních systémů a půdy. Tekutý odpad likvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad. Prázdné plechovky recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Obsahuje: 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). Pozor. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s produktem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování hmy/spreje. Používejte pouze vnějšku nebo na dobře větraném místě. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Obsahuje malé množství senzibilizujících látek: 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-ON (BIT), reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu [247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. 220-239-6] (3: 1) (C(M) IT / MIT (3: 1)), 3-jod-2-propinylbutylkarbamát (IPBC) a 4,5-dichlor-2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT). Tento výrobek obsahuje biocidní

TECHNICKÝ LIST ULTRA CLASSIC VYSOCE KVALITNÍ POLOMATNÁ BARVA NA DŘEVOMY

přípravek na ochranu produktu během skladování. Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [č. 220-239-6] (3:1) (C(M) IT/MIT (3:1)).

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, FI-01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.