

## TECHNICKÝ LIST

### UNICA AKVA MAALI

#### POPIS VÝROBKU

Akrylátová barva.

#### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Okenní rámy, dveře, zárubně, zahradní nábytek. Vhodná také na dřevěné obložení prosklených balkonů.
- Na nátěry nových a dříve natíraných nebo lakovaných dřevěných a základování kovových povrchů v interiéru a v exteriéru. Ideální na údržbové nátěry průmyslově natřených a lakovaných povrchů a povrchů ošetřených průhledným nátěrem. Nedoporučuje se na hliníkové povrchy ošetřené práškovou barvou.



#### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÁZY BAREV</b>            | Báza A a C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>BAREVNÝ OBLAST</b>        | Vzorníky: Symphony, dřevěné fasády, dřevěné fasády 2018, Facade 760. Lze tónovat do exteriérových barev Tikkurila.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>       | 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>KONEČNÝ EFEKT</b>         | Pololesklý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>HUSTOTA</b>               | Přibližně 1,2 kg/l v závislosti od odtieňa, ISO 2811.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TEORETICKÁ VYDATNOST</b>  | 7-9 m²/l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DOBA SCHNUTÍ</b>          | Suchá proti prachu po půl hodině. Přetíratelná následující den. Vytvrzená k použití po 2-3 dnech. Okna se mohou zavírat po 1-3 dnech v závislosti na počasí a tloušťky filmu. Povrch úplně vytvrdne a dosáhne odolné vlastnosti po přibližně 2 týdnech. Při nižších teplotách a během vlhkého počasí bude doba schnutí delší. |
| <b>ŘEDIDLO</b>               | Voda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>APLIKACE</b>              | Nejdříve nanést štětcem se syntetickými štětinami nebo válečkem s krátkým vlasem, potom vyhladit štětcem. Stříkání: Konvenční stříkání: tryska 1,4mm-1,8mm - ředění 0-10% objemu. Bezvzduchové stříkání: tryska 0,009 "-0,013", ředění 0- 5% objemu                                                                           |
| <b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>        | Nářadí čistíte vodou a mýdlem. Odstraňte přebytečnou barvu z nářadí a vyčistěte ho vodou. Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí) se doporučuje k odstranění mírné zatvrdlé barvy                                                                                                                                              |
| <b>ODOLNOST VŮČI SVĚTLU</b>  | Na světle nezežloutne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>BALENÍ</b>                | Báza A: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.<br>Báza C: 0,225l, 0,9l, 2,7l.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ</b> | Chraňte před mrazem. Špatně uzavřené plechovky nevydrží dlouhodobé skladování.                                                                                                                                                                                                                                                |

## TECHNICKÝ LIST

### UNICA AKVA MAALI

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

**PODMÍNKY APLIKACE:** Povrch, který se má natírat, musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně + 5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% během natírání a schnutí.

#### PŘÍPRAVA POVRCHU:

Mechanicky odstraňte zvětralý nebo šedý povrch dřeva.

**Nenatřené povrchy:** Neošetřený povrch dřeva očistěte od nečistot, plísní nebo uvolněného materiálu. Předtím natřené povrchy umyjte čištěním Maalipesu agent nebo Homeenpoisto (odstraňovač plísní), pokud je to nutné. Odstraňte uvolněnou pryskyřici z dřevěných uzlů. Holé venkovní dřevěné povrchy natřete základním olejem Tikkurila. Aby se zabránilo možnému prosakování holého dřeva, povrch natřete základním nátěrem pro venkovní povrchy s Öljypohja a pro vnitřní povrchy se doporučuje Otex. Kovové povrchy omyjte přípravkem Maalipesu nebo Čisticí prostředek na střechu Panssaripesu. Odstraňte případnou rez. Vnější kovové povrchy natřete základem Rostex Super Akvaan nebo Otex.

**Poznámka!** Pokud použijete Otex jako základ, konečná přilnavost základu se dosáhne až po přibližně 2 týdnech od základování. Během tohoto období na natírané plochu nepřipevňujte malířskou pásku nebo podobné předměty.

#### Předtím natřené povrchy:

Z dříve natřeného povrchu odstraňte veškerou volnou barvu a tmel. Pokud je to možné, omyjte dřevěné povrchy přípravkem Maalipesu (nebo Homeenpoisto) kovové povrchy s Maalipesu nebo Panssaripesu. Lesklé povrchy, které nejsou lesklé, obruste a zaoblete hrany. Odstraňte brusný prach. Vnitřní dřevěné díly otvory a trhliny vyplňte pomocí plniva Presto Kalustekitti nebo Pikasilote. Vnější holé dřevěné povrchy ošetřte základním olejem Tikkurila. Opožděované vnější dřevěné povrchy natřete základním nátěrem Öljypohja nebo Ultra Primer. Na zpomalení případného průsaku se doporučuje základní nátěr Rostex Super Akva a předtím natřené kovové povrchy barvou Rostex Super Akva.

**Poznámka!** Předtím průmyslově natřené kovové povrchy natřít přípravkem Rostex Super Akva. Na okenní rámy naneste tmel Presto po základním nátěru. Poznámka! Unica Akva nemůže nanášet na silikonové tmely nebo na povrchy znečištěné silikonem.

**NATÍRÁNÍ:** Pokud natíráte jasnou červenou, žlutou nebo oranžovou Unica Akva, základujte povrch se základním nátěrem v podobném odstínu jako je výsledný vrchní odstín. Vhodné základní nátěry jsou jmenované v popisu výše.

Před použitím Unica Akva důkladně promíchejte. Aplikujte 2 vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Na velkých plochách se doporučuje nejprve aplikovat nátěr válečkem s krátkým vlasem a okamžitě vyrovnat / vyhladit štětcem. Barva schne rychle, při natírání velkých ploch proto natírejte barvu způsobem mokré do mokrého tak abyste zabránili natírání do suché vrstvy barvy. Může to způsobit nerovnost povrchu nebo odchylku barevného odstínu. V případě potřeby lze pro aplikaci štětcem zředit Unica Akva vodou do max. 5%. Doporučujeme používat syntetické štětce s vícevrstevnými štětiniemi.

Na okenních rámech musí barva přesahovat 1-2 mm nad okenní tablu.

Zvláštní pozornost věnujte ošetření koncových částí dřeva.

Dřevo obsahuje pryskyřici a jiné barvicí extrakty, hlavně v oblasti uzlů, které mohou v důsledku kolísavé teploty a vlhkosti způsobit zabarvení a jejich prosakování do vrchní vrstvy nátěru.

## TECHNICKÝ LIST

### UNICA AKVA MAALI


**NÁVOD NA ÚDRŽBU:** Produkt dosáhne svou konečnou tvrdost a odolnost za normálních podmínek nejdříve po 2 týdnech od nátěru. S povrchem proto během této doby zacházejte s opatrností. V případě, že potřebujete povrch očistit brzy po natírání, použijte jemný štětec, vlhký hadřík nebo mop.

Ne dříve než po dvou týdnech od dokončení nátěru mohou být znečištěné povrchy čištěny s Huoltipesu (1 díl Huoltipesu na 10 dílů vody). Vyčistěte usazeniny a velmi znečištěný povrch se silnějším roztokem Huoltipesu (1: 1). Po čištění povrch důkladně opláchněte a nechte uschnout.

**ÚDRŽBOVÝ NÁTĚR:** Unica Akva může být přetírán přímo s Unica Akva bez základního nátěru. Viz Přípravu.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:** Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

**ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:** Obsahuje: 2-oktyl-2H-isothiazol-3-on (OIT). Pozor. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte vdechnutí mlhy / spreje. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Noste ochranné rukavice PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Výstraha! Při stříkání mohou vzniknout nebezpečné Vdechnutelná kapičky. Nevdechujte sprej nebo mlhu. Obsahuje malé množství senzibilizujících látek: ethoxylovaný 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol, 1,2-benzizotiazol-3 (2H) - ON (BIT), reakční hmotnost: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolin-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)) a 3-jód-2-propinylbutylkarbamát (IPBC). Tento výrobek obsahuje biocidní přípravek na konzervaci během skladování. Obsahuje: reakční hmota: 5-chlor-2-methyl-4-izotiazolin-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 220-239-6] (3: 1) (C (M) IT / MIT (3: 1)).



**Výrobce:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distributor:** Dejmark Czech s.r.o Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, Tel. +420 724 554 416, [www.dejmark.cz](http://www.dejmark.cz)

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobků je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce, nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřídka odpovídá za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.